

การศึกษาสมบัติของแก้วซิงค์บิสมีทแบเรียมบอโร-เทลลูไรท์ที่เจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์

ภัทรวิจิ ยะสะกะ^{1*}, พิสาชา จุมพล², ธนาวดี จงใจรัก², ศิริลักษณ์ แป้นทอง² และ ธนภรณ์ สุพรรณโรจน์³

¹สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม

²สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม

³สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ลพบุรี

*ผู้รับผิดชอบบทความ: pyasaka@hotmail.com

บทคัดย่อ

ระบบแก้วซิงค์บิสมีทแบเรียมบอโร-เทลลูไรท์ที่เจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ โดยทำการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเข้มข้นของดิสโพรเซียมออกไซด์ ตั้งแต่ 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 และ 0.25 เปอร์เซ็นต์โมล จากสูตร $30\text{TeO}_2 - (38-x)\text{B}_2\text{O}_3 - 10\text{ZnO} - 2\text{Bi}_2\text{O}_3 - 20\text{BaO} - x\text{Dy}_2\text{O}_3$ ถูกเตรียมด้วยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปล่อยให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางแสง ของระบบแก้วซิงค์บิสมีทแบเรียมบอโร-เทลลูไรท์ พบว่าความหนาแน่นของระบบแก้วที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมล มีค่าลดลงตามปริมาณความเข้มข้นของ Dy_2O_3 และเมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 2,500 นาโนเมตร ของระบบแก้วนี้ พบว่า ค่าความเข้มของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของดิสโพรเซียมออกไซด์

คำสำคัญ: ซิงค์ออกไซด์ / บิสมีทออกไซด์ / แก้วบอโรเทลลูไรท์ / ดิสโพรเซียมออกไซด์ / สมบัติทางแสง

Study Properties of Zinc Bismuth Barium Boro-tellurite Glasses Doped with Dysprosium Oxide

Patarawagee Yasaka^{1*}, Phisacha Chumphol², S Thanawadee Jongjairak², Siriluk Panthong² and
Tanapohn Supanroth³

¹Physics Program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University,
Nakhon Pathom

²Science Program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University,
Nakhon Pathom

³ Physics Program, Faculty of Science and Technology, Thepsatri Rajabhat University, 15000,
Lopburi

*corresponding author: pyasaka@hotmail.com

Abstract

The zinc bismuth barium boro-tellurite glasses system doped with Dy₂O₃. Which varies dysprosium oxide concentration are 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, and 0.25 mol% of the composition 30TeO₂ – (38-x) B₂O₃ - 10ZnO - 2Bi₂O₃ – 20BaO - xDy₂O₃ have been synthesized by conventional melt quenching technique. This research study on physical and optical properties of zinc bismuth barium boro-tellurite glasses system. The results shown that the density increased whereas the molar volume decreased with increasing of Dy₂O₃ concentrations and the optical absorption spectra of glasses were measured in the wavelength range of 200 – 2,500 nm. The intensity of all absorption bands increased with increasing dysprosium oxide concentration.

Keywords: Zinc oxide / Bismuth oxide / Boro-tellurite glasses / Dysprosium oxide / Optical properties

1.บทนำ

แก้ว เป็นวัสดุโปร่งใส เนื้อใสสะอาด มีความเป็นมันแวววาว แก้วเป็นสารประกอบของซิลิกากับสารโลหะออกไซด์มีลักษณะโปร่งใสและมีความเปราะในตัวเอง ตาม ASTM กล่าวว่า แก้ว คือ วัสดุที่เป็นสารอนินทรีย์ต่าง ๆ มาเผาให้ถึงจุดละลายที่อุณหภูมิสูง และเมื่อเวลาเย็นตัวลงมาจะกลายเป็นของแข็งโดยไม่ตกผลึก ทั้งนี้เนื่องจากแก้วเป็นของแข็งที่ไม่มีผลึกอยู่ในตัวเอง จึงถือว่าแก้วเป็นวัสดุอสัณฐานประเภทหนึ่ง (Pengfei et al., 2020)

แก้วเทลลูไรท์ (tellurite) เป็นของแข็งที่ไม่ใช่ผลึกซึ่งมีการใช้งานหลายรูปแบบในรูปแบบ โฟโตนิกส์ ปรากฏในองค์ประกอบที่หลากหลายและสามารถหลอมที่อุณหภูมิต่ำ ทนความร้อน ยิ่งไปกว่านั้นมันมีความหนาแน่นสูงและอุณหภูมิการเปลี่ยนผ่านต่ำ คุณสมบัติการมองเห็นของแก้วนั้นรวมถึงดัชนีการหักเหของแสงที่ค่อนข้างสูงดัชนีการหักเหของแสงที่ไม่เป็นเชิงเส้นสูง ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงเช่นเดียวกับความเสถียรทางเคมีที่ดีและช่วงการส่งสัญญาณอินฟราเรดกว้าง (IR) (1-6 μm) (Robert, 1994)

บอเรต (B_2O_3) ถูกใช้เป็นส่วนผสมหลักทำหน้าที่เป็นโครงข่ายแก้ว (glass former) การเตรียมแก้วที่มีองค์ประกอบจาก B_2O_3 เพียงชนิดเดียวนั้นเกิดได้ยากมากและมีคุณสมบัติที่ไม่ดีนักจึงควรมีการปรับปรุงคุณสมบัติโครงสร้างของแก้วเพื่อให้มีการก่อตัวเป็น โครงสร้างแก้วที่ง่ายและมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นแก้วชนิดนี้จึงมีคุณสมบัติที่ดีสำหรับเป็นวัสดุที่มีสมบัติไม่เป็นเชิงเส้นของแสง (non-linear optical) (Robert, 1994)

บิสมัทออกไซด์ (bismuth oxide) เมื่อมีการหลอมเหลวไม่สามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายแก้วได้ เนื่องจากมีไอออนของบิสมัท (Bi^{3+}) ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าภายในส่งผลให้โมเลกุลของบิสมัทออกไซด์ทำหน้าที่เป็นตัวประสานแทรกในเนื้อแก้ว (Robert, 1994)

ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวเป็นปุ๋ย น้ำหนักโมเลกุล (M.W.) 81.38 โมล จุดหลอมเหลว 1975 ± 25 องศาเซลเซียส ความถ่วงจำเพาะ 5.43 - 5.70 ละลายในน้ำได้น้อยมากมีความเป็นด่างเล็กน้อย การขยายตัวต่ำ การนำความร้อนสูง สามารถนำไฟฟ้าได้ในขณะเดียวกันก็สามารถกระทำให้ความต้านทานต่อไฟฟ้า (Brown, 1994)

แบเรียมออกไซด์ (barium oxide) เป็นสารประกอบดูดความชื้นสีขาวที่เกิดขึ้น โดยการเผาไหม้ของแบเรียมในออกซิเจน ถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นมักจะผ่านการสลายตัวของเกลือแบเรียมอื่น ๆ ทำปฏิกิริยากับน้ำในรูปแบบ แบเรียมไฮดรอกไซด์ $\text{BaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ba}(\text{OH})_2$ (Winnacke, 1986)

ดิสโพรเซียมออกไซด์ ในกลุ่มธาตุหายาก (rare earth) ไอออนดิสโพรเซียม (Dy^{3+}) เป็นหนึ่งในไอออนที่นำมาศึกษา เนื่องจากมีคุณสมบัติทางแสงที่ดี คือ มีการเปล่งแสงในช่วง VIS และ NIR โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้านแสงต่าง ๆ เช่น จอแสดงผล และเลเซอร์ทางแสง (Jyothi et al., 2014)


2. วิธีการทดลอง

สำหรับสูตรแก้วที่ทำการเตรียมในงานวิจัยนี้ คือ $30\text{TeO}_2 - (38-x)\text{B}_2\text{O}_3 - 10\text{ZnO} - 2\text{Bi}_2\text{O}_3 - 20\text{BaO} - x\text{Dy}_2\text{O}_3$ (เมื่อ x คือ 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 และ 0.25 เปอร์เซ็นต์โมล) หลอมด้วยเทคนิคการหลอมแก้วที่อุณหภูมิสูงและทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว (Melt Quenching Technique) โดยสารเคมีตั้งต้นที่ใช้คือ TeO_2 B_2O_3 ZnO Bi_2O_3 BaO และ Dy_2O_3 ที่มีความบริสุทธิ์สูงผสมลงในบ้าหลอมอะลูมินา ต่อมานำไปหลอมในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1150°C เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง ต่อมานำแก้วที่หลอมได้เทลงในแม่พิมพ์แกรไฟต์ที่อุณหภูมิห้อง และนำไปอบที่อุณหภูมิ 350°C องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นในแก้ว และขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมแก้วตัวอย่าง คือการนำไปตัดและขัดให้มีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สำหรับวิเคราะห์ความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลโดยใช้เครื่องวัดความหนาแน่น (รุ่น AND HR-200


บริษัท Shimastu) การวิเคราะห์สมบัติการดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่องยูวี-วิสเนียร์โฮอาร์สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (รุ่น UV-3600 บริษัท Bara Scientific)

3.ผลการวิจัย

ผลจากการศึกษาค่าความหนาแน่นและค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วซิงค์บิสมีท์แบเรียมบอโร-เทลลูไรท์ที่เจือด้วย Dy_2O_3 ที่แตกต่างกันตั้งแต่ 0.00 ถึง 0.25 เปอร์เซ็นต์โมล โดยทั่วไป ค่าความหนาแน่นของแก้วจะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมวลและปริมาตรที่เกิดจากโครงสร้างแก้ว ความหนาแน่นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวของอะตอมและกลุ่มของอะตอมที่สามารถเข้าไปแทนที่อะตอมดังกล่าวในโครงสร้างแก้วได้ พบว่าค่าความหนาแน่นและค่าปริมาตรเชิงโมล มีค่าความหนาแน่นเพิ่มขึ้น กล่าวคือ เมื่อเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของ Dy_2O_3 ซึ่งจากความสัมพันธ์นี้แสดงให้เห็นว่าปริมาณความเข้มข้นของ Dy_2O_3 มีอิทธิพลต่อค่าความหนาแน่นของตัวอย่างแก้วซึ่ง ค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 3.5886 ± 0.0003 ถึง 3.8182 ± 0.0004 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ดังภาพที่ 1 เนื่องจากมวลโมเลกุลของ TeO_2 มีค่าน้อยกว่ามวลโมเลกุลของ Dy_2O_3 เกิดการแทนที่ TeO_2 ในโครงสร้างแก้วส่งผลให้ค่าความหนาแน่นของตัวอย่างแก้วเพิ่มขึ้น และนำค่าที่ได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับปริมาณความเข้มข้นของ Dy_2O_3 จากการวิเคราะห์หาค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วตัวอย่าง ค่าปริมาตรเชิงโมลจะขึ้นกับค่าความหนาแน่นของแก้ว ซึ่งพบว่าปริมาตรเชิงโมลมีค่าลดลงตามความเข้มข้น โดยค่าปริมาตรเชิงโมล มีค่าอยู่ระหว่าง 32.2708 ถึง 34.1247 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล ดังภาพที่ 2




ภาพที่ 1 ค่าความหนาแน่นของ $30TeO_2 - (38-x) B_2O_3 - 10ZnO - 2Bi_2O_3 - 20BaO - xDy_2O_3$ ที่เจือด้วย Dy_2O_3 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน



ภาพที่ 2 ปริมาตรเชิงโมลของแก้ว $30\text{TeO}_2 - (38-x)\text{B}_2\text{O}_3 - 10\text{ZnO} - 2\text{Bi}_2\text{O}_3 - 20\text{BaO} - x\text{Dy}_2\text{O}_3$ ที่เจือด้วย Dy_2O_3 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน

สเปกตรากการดูดกลืนแสงของแก้วซิงค์บิสมัทแบเรียมบอโร-เทลลูไรท์ที่เจือด้วยความเข้มข้นของ Dy_2O_3 ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 0.00 ถึง 0.25 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงดังภาพที่ 3 พบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนทั้งหมด 5 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 802 นาโนเมตร (${}^6\text{F}_{5/2}$) 896 นาโนเมตร (${}^6\text{F}_{7/2}$) 1091 นาโนเมตร (${}^6\text{F}_{9/2}$) 1268 นาโนเมตร (${}^6\text{F}_{11/2}$) และ 1678 นาโนเมตร (${}^6\text{H}_{11/2}$) สังเกตพบว่าสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแก้วตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นการดูดกลืนในช่วงวิชิเบิลจนถึงช่วงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคลื่น 800 ถึง 2,000 นาโนเมตรจึงส่งผลให้ตัวอย่างแก้วเป็นสีเหลืองเข้ม และมีความเข้มของสเปกตรากการดูดกลืนแสงมีค่าเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณการเจือ Dy_2O_3



ภาพที่ 3 สเปกตรากการดูดกลืนแสงของแก้ว $30\text{TeO}_2 - (38-x)\text{B}_2\text{O}_3 - 10\text{ZnO} - 2\text{Bi}_2\text{O}_3 - 20\text{BaO} - x\text{Dy}_2\text{O}_3$ ที่เจือด้วย Dy_2O_3 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน

4. สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาแก้วซิงค์บิสมาทแบบเรียบบอโร-เทลลูไรท์ที่เจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ พบว่าแก้วตัวอย่าง มีความโปร่งใส มีลักษณะเป็นสีเหลืองโดยสีเหลืองจะเข้มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของ Bi_2O_3 เนื่องจากอิทธิพลของไอออน Bi^{3+} ที่เติมลงไป ในแก้ว ความเข้มข้นของดิสโพรเซียมออกไซด์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ 0.00 ถึง 0.25 เปอร์เซ็นต์โมล พบว่ามีค่าความหนาแน่นเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าปริมาณความเข้มข้นของ Dy_2O_3 มีอิทธิพลต่อค่าความหนาแน่นของ ตัวอย่างแก้ว ซึ่งค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 3.5886 ± 0.0003 ถึง 3.8182 ± 0.0004 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และพบว่าปริมาณรเชิงโมลมีค่าลดลงตามความเข้มข้น โดยค่าปริมาณเชิงโมล มีค่าอยู่ระหว่าง 32.2708 ถึง 34.1247 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วง VIS ถึง NIR ที่ความยาวคลื่น 800 ถึง 2,000 นาโนเมตร ผลของสเปกตรัมการกระตุ้นแสง ปรากฏทั้งหมดปรากฏทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 801 นาโนเมตร (${}^6\text{F}_{5/2}$) 895 นาโนเมตร (${}^6\text{F}_{7/2}$) 1087 นาโนเมตร (${}^6\text{F}_{9/2}$) 1268 นาโนเมตร (${}^6\text{F}_{11/2}$) และ 1675 นาโนเมตร (${}^6\text{H}_{11/2}$) สังเกตพบว่าสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นการดูดกลืนในช่วง วิชเปิลจนถึงช่วงอินฟราเรด

5. กิติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำหรับทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้ และ ศูนย์วิจัย แห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อำนวยความสะดวกและให้ความอนุเคราะห์ ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

6. เอกสารอ้างอิง

Brown, H.E., (1957). “Zinc oxide : Rediscovered”, New York: New Jersey Zinc Co., pp. 11-12, pp. 82-93.

Jyothi, I., Upender, G., Kuladeep, R., and Rao, D.N. (2014). “Structural, thermal, optical properties and simulation of white light of titanium-tungstate-tellurite glasses doped with dysprosium” Materials Research Bulletin, Vol. 454, pp. 72–81

Pengfei Wang, Shijie Jia, Xiaosong Lu, Yuxuan Jiang, Jibo Yu, Xin Wang, Shunbin Wang and Elfed Lewis. (2020). “Tellurite Glass and Its Application in Lasers” [Online First], Intech Open, Available from:
<https://www.intechopen.com/online-first/tellurite-glass-and-its-application-in-lasers>

Robert, H.D., (1994). “Glass Science”, New York: John Wiley & Sons, Inc.

Winnacker Küchler. (1986). “Chemische Technologie” Acta Polymerica, 37(6), pp. 398–398.