

การเตรียมและสมบัติของแก้วซิงค์บิสมีทแบเรียมบอโรเทลลูไรท์ ที่เจือด้วยนีโอดีเมียมออกไซด์

ภัทรวิจิ ยะสะกะ^{1*}, สุदारัตน์ ใจตรง^{1*}, รุจิรา บุตรสาร¹, ศุภกร เกษประทุม¹ และ ชนภรณ์ สุพรรณโรจน์²

¹สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม

²สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ลพบุรี

*ผู้รับผิดชอบบทความ: pyasaka@hotmail.com

บทคัดย่อ

ระบบแก้วซิงค์บิสมีทแบเรียมบอโรเทลลูไรท์ที่เจือด้วยนีโอดีเมียมออกไซด์ ถูกเตรียมขึ้นจากองค์ประกอบ $30\text{TeO}_2 : (38 - x)\text{B}_2\text{O}_3 : 10\text{ZnO} : 2\text{Bi}_2\text{O}_3 : 20\text{BaO} : x\text{Nd}_2\text{O}_3$ (เมื่อ x คือ 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 และ 0.25 เปอร์เซ็นต์โมล) ด้วยเทคนิคการหลอมแก้วที่อุณหภูมิสูงและทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสง ของระบบแก้วซิงค์บิสมีทแบเรียมบอโรเทลลูไรท์ ที่เจือด้วยนีโอดีเมียมออกไซด์ พบว่า ลักษณะทางกายภาพของแก้วตัวอย่างมีความโปร่งแสง และมีลักษณะทางแสงที่ดี แก้วมีสีเหลืองเนื่องจากได้รับอิทธิพลไอออนของบิสมีทออกไซด์ ค่าความหนาแน่นมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงคือมีค่าความหนาแน่นเพิ่มสูงขึ้น และค่าปริมาตรเชิงโมลมีแนวโน้มมีค่าลดลง เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 500 ถึง 1,000 นาโนเมตร พบว่า มีค่าการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณการเจือความเข้มข้น ของนีโอดีเมียมออกไซด์

คำสำคัญ: แก้วบอโรเทลลูไรท์ / ซิงค์ออกไซด์ / แบเรียมออกไซด์ / บิสมีทออกไซด์ / นีโอดีเมียมออกไซด์

Preparation and Properties of Zinc Bismuth Barium Boro Tellurite Glasses Doped with Neodymium Oxide

Patarawagee Yasaka^{1*}, Sudarat Jaitrong¹, Rujira Bootsarn¹, Suppakorn Ketpratoom¹ and
Tanapohn Supanroth²

¹Physics Program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University,
Nakhon Pathom

²Physics Program, Faculty of Science and Technology, Thepsatri Rajabhat University, 15000,
Lopburi

*corresponding author: pyasaka@hotmail.com

Abstract

The zinc bismuth barium boro tellurite glasses doped with neodymium oxide which varies neodymium oxide concentration are 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 and 0.25 mol% of the composition 30TeO_2 : $(38 - x)\text{B}_2\text{O}_3$: 10ZnO : $2\text{Bi}_2\text{O}_3$: 20BaO : $x\text{Nd}_2\text{O}_3$ have been synthesized by conventional melt quenching technique. This research study on physical and optical properties of zinc bismuth barium borotellurite glasses doped with neodymium oxide. The results shown that the physical characteristics of the glass samples are transparent and have good optical characteristics, the glasses are yellow due to the influence of bismuth oxide ions. The density increased whereas the molar volume decreased with increasing of Nd_2O_3 concentrations. The optical properties results shown that the optical absorption spectra of glasses were measured in the wavelength range of 500 - 1000 nm. The intensity of all absorption band increased with increasing Nd_2O_3 concentration.

Keywords : Boro-tellurite Glasses / Zinc Oxide / Barium Oxide / Bismuth Oxide / Neodymium Oxide

1. บทนำ

แก้ว เป็นวัสดุโปร่งใส เนื้อใสสะอาด มีความเป็นมันแวววาววาวใส แก้วเป็นสารประกอบของซิลิกากับสารโลหะออกไซด์มีลักษณะโปร่งตาและมีความเปราะในตัวเอง ตาม ASTM กล่าวว่า แก้ว คือ วัสดุที่เป็นสารอนินทรีย์ต่าง ๆ มาเผาให้ถึงจุดละลายที่อุณหภูมิสูง และเมื่อเวลาเย็นตัวลงจะกลายเป็นของแข็งโดยไม่ตกผลึก ทั้งนี้เนื่องจากแก้วเป็นของแข็งที่ไม่มีผลึกอยู่ในตัวเอง จึงถือว่า แก้วเป็น วัสดุอสัณฐานประเภทหนึ่ง (ชนันญา, 2017)

แก้วบอโรเทลลูไรท์ (borotellurite Glasses) เป็นแก้ววัสดุใหม่ที่มีความน่าสนใจทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก แก้วชนิดนี้มีความเสถียรที่อุณหภูมิห้อง มีคุณสมบัติทางความร้อน ทางแสงและทางไฟฟ้าได้ดี มีค่าดัชนีหักเหสูง มีจุดหลอมเหลวที่ต่ำและค่าคงที่ไดอิเล็กทริกค่อนข้างสูง (ชนันญา และคณะ, 2017)

ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide) เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญในการฟอร์มตัวเป็นแก้ว และเป็นที่ยอมรับกันดีอยู่แล้วว่า แก้วที่มีซิงค์ออกไซด์เป็นตัวประกอบจะทำให้จุดหลอมเหลวต่ำ ซึ่งง่ายต่อการหลอมแก้วในห้องปฏิบัติการ มีค่าดัชนีหักเหสูง มีสมบัติทางกายภาพที่ดี มีสมบัติทางเคมีที่ดี และมีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดี (ชนันญา และคณะ, 2017)

แบเรียมออกไซด์ (barium oxide) เป็นวัสดุที่มีความน่าสนใจมีลักษณะทางโครงสร้างทางแสงและทางคุณสมบัติทางไฟฟ้า อีกทั้งมีเสถียรภาพทางเคมีค่อนข้างสูงคือไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีชนิดอื่น ๆ มีจุดหลอมเหลวต่ำมีสภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้าที่เหมาะสม (ภัทรวิจิ และคณะ, 2017)

บิสมาทออกไซด์ (Bi₂O₃) เป็นของแข็งสีขาวอมแดง เปราะ เป็นตัวนำความร้อน ไฟฟ้าได้ดี มีสมบัติพิเศษคือขยายตัวเมื่อแข็งตัว ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ ซึ่งหลอมละลายที่อุณหภูมิต่ำ สามารถหลอมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายของแก้วได้ เนื่องจากอะตอมของบิสมาทมีน้ำหนักอะตอมสูง ส่งผลให้โมเลกุลของบิสมาทออกไซด์ที่เป็นโลหะหนักเป็นองค์ประกอบของสูตรแก้ว (ริงสรรค์, 1986)

นีโอดิเมียม (neodymium) เป็นธาตุโลหะลักษณะเงินมันวาวหายาก เมื่อสัมผัสอากาศสีจะหมองเพราะเกิดสนิม สารประกอบออกไซด์ หมายเลขอะตอมคือ 60 สัญลักษณ์ Nd จัดอยู่ในกลุ่มแลนทาไนด์ มีปริมาณบนพื้นโลกมากเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มเดียวกันรองจากซีเรียม นีโอดีเมียมเป็นธาตุที่ไม่ได้พบในรูปแบบโลหะหรือบริสุทธิ์เหมือนกับธาตุอื่น ๆ นิยมใช้เติมลงในวัสดุแก้ว เนื่องจากสามารถเปล่งแสงได้ดีในช่วง NIR ได้ดี (ชนันญา และคณะ, 2017)


2. วิธีการทดลอง

สำหรับสูตรแก้วที่ทำการเตรียมในงานวิจัยนี้ คือ $30\text{TeO}_2 : (38 - x)\text{B}_2\text{O}_3 : 10\text{ZnO} : 2\text{Bi}_2\text{O}_3 : 20\text{BaO} : x\text{Nd}_2\text{O}_3$ (เมื่อ x คือ 0 0.05 0.1 0.15 0.2 และ 0.25 เปอร์เซ็นต์โมล) หลอมด้วยเทคนิคการหลอมแก้วที่อุณหภูมิสูงและทำให้เย็น ด้ลงอย่างรวดเร็ว (Melt Quenching Technique) โดยสารเคมีตั้งต้นที่ใช้คือ TeO_2 B_2O_3 ZnO Bi_2O_3 BaO Nd_2O_3 และ Nd_2O_3 ที่มีความบริสุทธิ์สูงผสมลงในเข้าหลอมอะลูมินา ต่อมานำไปหลอมในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1150 °C เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง ต่อมานำ แก้วที่หลอมได้เทลงในแม่พิมพ์แกรไฟต์ที่อุณหภูมิห้อง และนำไปอบที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นในแก้ว และขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมแก้วตัวอย่าง คือการนำไปตัดและขัดให้มีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สำหรับวิเคราะห์ความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลโดยใช้เครื่องวัดความหนาแน่น (รุ่น AND HR-200 ของบริษัท Dietheim) การวิเคราะห์สมบัติการดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่องยูวี-วิสเนียร์ไออาร์สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (รุ่น UV-3600 ของบริษัท Bara Scientific)


3. ผลการวิจัย

ผลจากการศึกษาค่าความหนาแน่นและค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วซิงค์บิสมาทแบเรียมบอโรเทลลูไรท์ ที่เจือด้วยความเข้มข้นของ Nd_2O_3 ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 0.00 ถึง 0.25 เปอร์เซ็นต์โมล โดยทั่วไปค่าความหนาแน่นของแก้วจะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมวลและปริมาตรเชิงโมลที่เกิดจากโครงสร้างแก้ว ความหนาแน่นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวของอะตอมและกลุ่มของอะตอมที่สามารถเข้าไปแทนที่อะตอมดังกล่าวในโครงสร้างแก้วได้ จากการศึกษาค่าความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมล พบว่า มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง คือมีค่าเพิ่มขึ้น กล่าวคือ การเจือ Nd_2O_3 ลงไปในแก้วชนิดนี้ส่งผลต่อค่าความหนาแน่น ซึ่งค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 3.6929 ± 0.0137 ถึง 3.9015 ± 0.0128 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร แสดงใน

ภาพที่ 1 และค่าปริมาตรเชิงโมล ดังแสดงในภาพที่ 2 มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีค่าปริมาตรเชิงโมลมีแนวโน้มลดลง เป็นผลมาจากปริมาณการเจือด้วยความเข้มข้นของ Nd_2O_3 ที่แตกต่างกัน และนำค่าที่ได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความหนาแน่นกับปริมาตรความเข้มข้นของ Nd_2O_3 แสดงดังภาพที่ 1 จากการวิเคราะห์หาค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วตัวอย่าง พบว่าค่าปริมาตรเชิงโมลจะขึ้นกับค่าความหนาแน่นของแก้ว ซึ่งปริมาตรเชิงโมลมีค่าอยู่ระหว่าง 40.0907 ถึง 41.923 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล




ภาพที่ 1 ความหนาแน่นของแก้ว $30\text{TeO}_2 : (38 - x)\text{B}_2\text{O}_3 : 10\text{ZnO} : 2\text{Bi}_2\text{O}_3 : 20\text{BaO} : x\text{Nd}_2\text{O}_3$ ที่เจือด้วย Nd_2O_3 ความเข้มข้นที่ต่างกัน



ภาพที่ 2 ปริมาตรเชิงโมลของแก้ว $30\text{TeO}_2 : (38 - x)\text{B}_2\text{O}_3 : 10\text{ZnO} : 2\text{Bi}_2\text{O}_3 : 20\text{BaO} : x\text{Nd}_2\text{O}_3$ ที่เจือด้วย Nd_2O_3 ความเข้มข้นที่ต่างกัน

สเปกตรากการดูดกลืนแสงของแก้วซิงค์บิสมีท์แบเรียมบอโรเทลลูไรท์ ที่เจือด้วยความเข้มข้นของ Nd_2O_3 ที่แตกต่างกันตั้งแต่ 0.00 ถึง 0.25 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงดังภาพที่ 3 สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนทั้งหมด 6 พิก โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 525 นาโนเมตร ($^4\text{G}_{7/2}$) 583 นาโนเมตร ($^4\text{G}_{5/2}$) 683 นาโนเมตร ($^4\text{F}_{9/2}$) 748 นาโนเมตร ($^4\text{F}_{7/2} + ^4\text{S}_{3/2}$) 803 นาโนเมตร ($^4\text{F}_{5/2} + ^2\text{H}_{9/2}$) และ 871 นาโนเมตร ($^4\text{F}_{3/2}$) สังเกตพบว่าสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นการดูดกลืนแสงในช่วง VIS ถึง NIR โดยมีความยาวคลื่น 500 ถึง 1,000 นาโนเมตร และค่าการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่างนี้จะมีค่าการดูดกลืนแสงสูงขึ้นอยู่กับปริมาณการเจือความเข้มข้นของ Nd_2O_3



ภาพที่ 3 สเปกตรากการดูดกลืนแสงของแก้ว $30\text{TeO}_2 : (38 - x)\text{B}_2\text{O}_3 : 10\text{ZnO} : 2\text{Bi}_2\text{O}_3 : 20\text{BaO} : x\text{Nd}_2\text{O}_3$ ที่เจือด้วย Nd_2O_3 ความเข้มข้นที่ต่างกัน

4. สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาแก้วซิงค์บิสมีท์แบเรียมบอโรเทลลูไรท์ที่เจือด้วยนีโอดีเมียออกไซด์ พบว่าแก้วตัวอย่าง มีความหนาแน่นและค่าปริมาตรเชิงโมล มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง คือค่าความหนาแน่นมีค่าเพิ่มขึ้น กล่าวคือ การเจือ Nd_2O_3 ลงไปในแก้วชนิดนี้จะส่งผลต่อค่าความหนาแน่นซึ่งค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 3.9015 ± 0.0128 ถึง 3.6929 ± 0.0137 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และค่าปริมาตรเชิงโมลมีค่าลดลง ซึ่งอยู่ระหว่าง 40.0907 ถึง 41.923 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงอยู่ในช่วงความยาวคลื่น 500 ถึง 1,000 นาโนเมตร พบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนทั้งหมด 6 พิก โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 525 นาโนเมตร ($^4\text{G}_{7/2}$) 583 นาโนเมตร ($^4\text{G}_{5/2}$) 683 นาโนเมตร ($^4\text{F}_{9/2}$) 748 นาโนเมตร ($^4\text{F}_{7/2} + ^4\text{S}_{3/2}$) 803 นาโนเมตร ($^4\text{F}_{5/2} + ^2\text{H}_{9/2}$) และ 871 นาโนเมตร ($^4\text{F}_{3/2}$) และพิกความเข้มข้นของการดูดกลืนแสงจะเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ Nd_2O_3

5. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อำนวยความสะดวกและให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

6. เอกสารอ้างอิง

ชนันญา วงษ์ดียิ่ง, (2017). โครงสร้างของแก้วซิงค์แบเรียมบอโรเทลลูไรท์ที่เจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ STRUCTURE OF ZINC BARIUM BOROTELLURITE GLASSES DOPED WITH Dy_2O_3 , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชนันญา วงษ์ดียิ่ง, ภัทรวจี ยะสะกะ, ณรงค์ สัจวารณที และจักรพงษ์ แก้วขาว, (2017). การศึกษาสมบัติของแก้วซิงค์แบเรียมบอโรเทลลูไรท์ที่เจือด้วยดีโอดีเมียมออกไซด์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภัทรวจี ยะสะกะ, เพ็ญนภา ใจกล้า และจักรพงษ์ แก้วขาว, (2017). สมบัติสเปกโทรสโคปีของแก้วซิงค์ลิเทียมแบเรียมบอโรเทลลูไรท์ที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รังสรรค์ ร่วมนิคม, (2016). การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางโครงสร้าง ทางแสง และทางลูมิเนสเซนส์ ของระบบแก้วบิสมีทแบเรียมบอโรเทลลูไรท์ด้วยการเจือซาแมเรียม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์