



ผลของกรดที่มีต่อการเตรียมนาโนซิลิกาจากขานอ้อย

ธนพร สุกณี , จีรบุรณีย์ ตุ่มพุก , ปภาวดี คชศิลา , พินทุสุดา จันทร์แดง , รสสุคนธ์ มาลัยทอง
และ ธันัญญา เสาวภาคย์ *

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

* thanunya@webmail.npru.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมนาโนซิลิกาจากขานอ้อยที่ไม่ปรับสภาพและปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริกด้วยวิธีการตกตะกอน โดยการเตรียมนาโนซิลิกาเริ่มจากการนำขานอ้อยมาทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก จากนั้นนำมาเผาที่อุณหภูมิ 700 °C ได้เป็นเถ้าขานอ้อย จากนั้นนำเถ้าจากขานอ้อยมาเตรียมนาโนซิลิกา จากผลวิเคราะห์ด้วย X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF) พบว่ากรดไฮโดรคลอริกส่งผลต่อปริมาณซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO₂) หรือซิลิกาที่มีอยู่ในเถ้าขานอ้อยและนาโนซิลิกาจากเถ้าขานอ้อย โดยพบว่าเถ้าขานอ้อยที่ไม่ปรับสภาพมีปริมาณซิลิการ้อยละ 57 ในขณะที่ปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริกแล้วมีปริมาณซิลิการ้อยละ 79 เมื่อเตรียมนาโนซิลิกาจากขานอ้อยที่ไม่ปรับและปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริกโดยวิธีการตกตะกอนพบว่ามีปริมาณซิลิการ้อยละ 70 และ 77 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามจากผลของ X-ray diffractometer (XRD) พบว่านาโนซิลิกาจากขานอ้อยยังคงมีความสอดคล้องเช่นเดียวกับซิลิกาเกรดการค้า เมื่อวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาด้วย Scanning electron microscope (SEM) พบว่านาโนซิลิกาที่เตรียมได้จากเถ้าขานอ้อยที่ไม่ปรับและปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริกมีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกัน

คำสำคัญ: ขานอ้อย ซิลิกา อนุภาคนาโน

Effect of Acids on Sugarcane Bagasse Nanosilica Preparation

Thanaporn Sakunee , Jiraboon Talumpook, Papawadee Kochsila,
Pinsuda Chandean, Rossukon Malaithong and Thanunya Saowapark*

¹Chemistry Program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University

*thanunya@webmail.npru.ac.th

Abstract

The objective of this research was to preparation of nanosilica from bagasse by untreated and treated with hydrochloric acid (HCl) using precipitation method. Initially, the the bagasse was treated with HCl and all of bagasse (treated and untreated bagasse) were calcined at 700 °C. The bagasse ash was obtained and then was used to prepare nanosilica . From the x-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF) results, it was found that HCl affected on silicodioxide or silica content in both sugarcane bagasse ash and sugarcane bagasse nanosilica. Untreated sugarcane bagasse ash showed 57 % of silica content whereas 79 % of silica contained in sugarcane bagasse ash treated with HCl. Then, nanosilica prepared from both untreated and HCl treated sugarcane bagasse ash with precipitation method gave 70 and 77 % of SiO₂, respectively. However, x-ray diffractometer (XRD) results clearly observed that both nanosilica from sugarcane bagasse ash were amorphous structure similar to commercial silica. Finally, all of silica morphology were analyzed using scanning electron microscope (SEM). It was found that, nanosilica obtained from untreated and treated bagasse with HCl displayed similar particle sizes.

Keywords: Bagasse, Silica, Nanoparticle

1. บทนำ

ประเทศไทยมีการนำเข้าซิลิกาสังเคราะห์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ซิลิกา (silica) ซึ่งเป็นสารประกอบที่เกิดจากธาตุซิลิกอน (Si) กับธาตุออกซิเจน (O) และมีสูตรเคมีคือ SiO₂ เป็นสารที่เฉื่อย มีลักษณะโครงสร้างแบบรูปพรุน มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูง และมีความเป็นพิษต่ำ จึงทำให้มีการนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารดูดซับ สารเพิ่มความแข็งแรง และสารเติมแต่งในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย แต่เนื่องจากในกระบวนการผลิตสารโซเดียมซิลิเกต (สารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์ซิลิกา) ต้องใช้อุณหภูมิสูงจึงทำให้ต้นทุนในการผลิต ซิลิกาสังเคราะห์มีราคาสูงส่งผลให้มูลค่าการนำเข้าซิลิกาสังเคราะห์มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเพื่อลดต้นทุนในการผลิตซิลิกาปัจจุบันจึงมีการใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตร เช่น แกลบ เปลือกและฝักข้าวโพด และขานอ้อย มาผลิตเป็นแหล่งซิลิกาอสัณฐาน (source of amorphous silica) เพื่อใช้ในการผลิตโซเดียมซิลิเกตแทน [1-3]

ขานอ้อยเป็นเศษเหลือของลำต้นอ้อยที่มีลักษณะเป็นเส้นใยที่หีบเอาน้ำอ้อยหรือน้ำตาลออกจากท่อนอ้อยเป็นที่เรียบริ้ว ดังนั้นขานอ้อยจึงเป็นวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล เมื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีที่มีอยู่ในขานอ้อยเพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ที่มีในท้องถิ่น และในปัจจุบันมีแนวโน้มของการนำวัสดุชีวมวลมาใช้ประโยชน์และอีกทั้งยังนำประยุกต์ใช้งานหลากหลายด้าน โดยนำไปรวมกับวัสดุอื่นเพื่อให้มีคุณสมบัติดีขึ้น [4]

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ได้ทำการสกัดซิลิกาจากเถาขานอ้อย เพื่อทดแทนซิลิกาที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อเป็นการลดต้นทุน ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยศึกษาการสกัดซิลิกา รวมทั้งสมบัติทางกายภาพและเคมีของซิลิกาที่ได้จากขานอ้อย

2. วิธีดำเนินการวิจัย

2.1 การเตรียมโนนาซิลิกาจากขานอ้อยที่ผ่านการปรับสภาพและไม่ปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริก (HCl)

2.1.1 นำขานอ้อยไปแช่น้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำขานอ้อยที่มาปรับสภาพด้วยกรด HCl 1 M โดยให้ความร้อน 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นปรับ pH ให้เป็นกลางนำไปล้างด้วยน้ำกลั่น แล้วนำไปอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 - 15 ชั่วโมงจะได้ขานอ้อยขานอ้อยที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริก

2.1.2 นำขานอ้อยที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ (BG) และปรับสภาพด้วย HCl (BG HCl) ไปเผาด้วยเตาเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมงนำส่วนที่ได้จากการเผา (เถ้าขานอ้อย) ไปบดแล้วชั่งน้ำหนัก

2.1.3 นำผงเถ้าขานอ้อยที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ (Ash BG) และปรับสภาพด้วยกรด HCl (Ash BG HCl) ทำปฏิกิริยากับ NaOH 1.5 M อัตราส่วน 1: 10 และให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำไปแยกตะกอนโดยใช้เครื่องปั่นเหวี่ยง นำส่วนที่เป็นสารละลายใส มาตกตะกอนอีกครั้งด้วย กรด HCl จนได้ค่า pH 7.0 จากนั้นนำมาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง นำไปแยกตะกอนโดยใช้เครื่องปั่นเหวี่ยง นำส่วนที่เป็นตะกอนหรือซิลิกาที่ได้มาอบไล่ความชื้นจากนั้นนำมาบดให้ละเอียดและชั่งน้ำหนัก

2.2 การวิเคราะห์ซิลิกาจากขานอ้อย


วิเคราะห์ปริมาณซิลิกา ความเป็นผลึกและลักษณะสัณฐานวิทยาของซิลิกาจากขานอ้อยด้วยนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF; Panalytical, MiniPal-4) X-ray diffractometer (XRD; Shimadzu, 6100) และ Scanning electron microscope (SEM; Tescan, Mira3)

3. ผลการวิจัย

ขานอ้อยที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ (BG) และปรับสภาพด้วย HCl (BG HCl) แสดงดังภาพที่ 1 ถูกนำไปเผาด้วยเตาเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง จะได้เถ้าจากขานอ้อยที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ (Ash BG) และปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริก (Ash BG HCl) แสดงดังภาพที่ 2 มีร้อยละของผลผลิตที่ได้แสดงดังตารางที่ 1 พบว่า Ash BG และ Ash BG HCl นั้นมีปริมาณใกล้เคียงกัน



ภาพที่ 1 ขานอ้อยที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ (BG) และปรับสภาพด้วย HCl (BG HCl)






ภาพที่ 2 เถ้าจากขานอ้อยที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ (Ash BG) และปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริก (Ash BG HCl)

ตารางที่ 1 ร้อยละผลผลิตของเถ้าชานอ้อยที่ไม่ผ่านการปรับสภาพและปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริก

น้ำหนักก่อนนำไปเผา (g)	ชานอ้อยที่ไม่ปรับสภาพด้วย HCl			ชานอ้อยที่ปรับสภาพด้วย HCl		
	192.05	199.53	198.17	203.16	203.95	206.04
น้ำหนักของเถ้าที่ได้ (g)	1.75	1.97	1.90	1.94	2.01	2.06
ร้อยละโดยน้ำหนักของเถ้าที่ได้	0.91	0.99	0.96	0.95	0.99	1.00
รวมร้อยละผลผลิต	0.95 ± 0.04			0.98 ± 0.02		

สามารถเตรียมนาโนซิลิกาแบบตกตะกอน [5,6] โดยเตรียมได้จากการนำเถ้าชานอ้อยซึ่งมีซิลิกาเป็นองค์ประกอบจากผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง XRF แสดงดังตารางที่ 2 พบว่า Ash BG HCl มีปริมาณซิลิกามากกว่า Ash BG เป็นผลจากการชะล้างโลหะอื่น ๆ ที่มีอยู่ในชานอ้อยออกไปโดยโลหะเหล่านั้นสามารถทำปฏิกิริยากับกรด HCl ได้เป็นสารประกอบคลอไรด์ซึ่งสามารถละลายน้ำได้ [7] และเมื่อมาทำปฏิกิริยากับ NaOH จะได้ส่วนสารละลายใส (Na_2SiO_3) และตะกอนของสิ่งเจือปนอื่น ๆ แสดงดังภาพที่ 3 (a) นำส่วนที่เป็นสารละลายใส หรือ Na_2SiO_3 มาทำปฏิกิริยากับ HCl เกิดการตกตะกอนสีขาวของซิลิกาแสดงภาพที่ 3 (b) สามารถอธิบายได้ดังสมการ [6]


ภาพที่ 3 ขั้นตอนการเตรียมนาโนซิลิกา (a) เถ้าชานอ้อย (Ash BG และ Ash BG HCl) เมื่อทำปฏิกิริยากับ NaOH (b) ตะกอนซิลิกาที่เกิดขึ้น


นำส่วนที่ตะกอนภาพที่ 3 (b) มาทำให้แห้งและนำมาบดให้ละเอียดจะได้นาโนซิลิกาจากชานอ้อยพบว่าสามารถเตรียมนาโนซิลิกาจาก Ash BG และ Ash BG HCl โดยมีร้อยละซิลิกาที่เป็นองค์ประกอบแสดงดังตารางที่ 2 และร้อยละผลผลิตที่ได้แสดงดังตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าร้อยละผลผลิตที่ได้จากเถ้าชานอ้อยที่ผ่านการปรับสภาพมีปริมาณที่สูงกว่าและมีปริมาณซิลิกามากกว่าเถ้าชานอ้อยเนื่องจากการตกตะกอนทำให้ซิลิกาสามารถกำจัดสิ่งเจือปนและสามารถทำให้ซิลิกาที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นเมื่อพิจารณาความเป็นผลึกด้วย X-ray Diffractometer (XRD) ผลของการวิเคราะห์โครงสร้างความเป็นผลึกของนาโนซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยที่ไม่ผ่านการปรับสภาพและปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริก แสดงดังภาพที่ 4 พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์นั้นมีลักษณะเป็นอสัณฐานคือการจัดเรียงตัวของโมเลกุลในโครงสร้างของซิลิกาที่มีอยู่ในเถ้าชานอ้อยนั้นมีลักษณะไม่เป็นระเบียบซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ XRD ของซิลิกาเกรดการค้า (Hisil-233) เช่นเดียวกันโดยจะพบพีคกว้างที่ตำแหน่ง 2 Theta ประมาณ 22-23 ซึ่งเป็นเฟสของซิลิกาอสัณฐาน [8,9]

ตารางที่ 2 ปริมาณซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2) หรือซิลิกาที่มีอยู่ในเถ้าชานอ้อย นาโนซิลิกาจากเถ้าชานอ้อย และซิลิกาเกรดการค้าจาก XRF

แหล่งของซิลิกา	ปริมาณซิลิกา (% โดยน้ำหนัก)
ซิลิกาเกรดการค้า	99.700
เถ้าชานอ้อยที่ไม่ปรับสภาพ (Ash BG)	57.223
เถ้าชานอ้อยที่ปรับสภาพด้วย HCl (Ash BG HCl)	79.722
นาโนซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยที่ไม่ปรับสภาพ (Nano -Ash BG)	70.610
นาโนซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยที่ปรับสภาพด้วย HCl (Nano -Ash BG HCl)	77.157


ตารางที่ 3 ร้อยละผลผลิตของนาโนซิลิกาที่เตรียมได้จากเถ้าชานอ้อยที่ไม่ปรับสภาพและปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริก

	เถ้าชานอ้อยที่ไม่ปรับสภาพ (Ash BG)	เถ้าชานอ้อยที่ปรับสภาพด้วย HCl (Ash BG HCl)
เถ้าจากชานอ้อยเริ่มต้น (g)	5.00	5.00
ปริมาณนาโนซิลิกาจากการตกตะกอน (g)	0.26	0.04
ร้อยละผลผลิต (%)	5.16	0.88



ภาพที่ 4 XRD pattern ของ (a) เถ้าชานอ้อยที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ (b) เถ้าชานอ้อยที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริก (c) นาโนซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ และ (d) นาโนซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยผ่านการปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริก

เมื่อวิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานวิทยาของซิลิกาเกรดการค้า จากแกนอ้อย และนาโนซิลิกาจากแกนอ้อย จากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่กำลังขยาย 100,000 เท่า จะเห็นได้ว่าแกนอ้อยที่ไม่ผ่านและผ่านการแช่กรดHCl นั้นมีขนาดไม่แตกต่างกัน ในขณะที่แกนอ้อยที่ผ่านการตกตะกอนพบว่าซิลิกาที่ผ่านการตกตะกอนมีขนาดเล็กและมีขนาดอนุภาคไม่เกิน 100 นาโนเมตร แสดงให้เห็นว่าสามารถเตรียมนาโนซิลิกาได้จากการตกตะกอนของแกนอ้อย และเมื่อเปรียบเทียบการปรับและไม่ปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริกจะเห็นได้ว่าขนาดอนุภาคไม่แตกต่างกันแต่อนุภาคนาโนซิลิกาจากแกนอ้อยที่ปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริกจะมีลักษณะอนุภาคที่เกาะกันเป็นกลุ่มก้อนอย่างชัดเจน



ภาพที่ 5 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่กำลังขยาย 100,000 เท่าของ (a) ซิลิกาเกรดการค้า (b) แกนอ้อยที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ (c) แกนอ้อยที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริก (d) นาโนซิลิกาจากแกนอ้อยที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ (e) นาโนซิลิกาจากแกนอ้อยที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริก



4. สรุปผลการทดลอง

การเตรียมนาโนซิลิกาจากขานอ้อยที่ไม่ผ่านการปรับสภาพและปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริกด้วยวิธีการตกตะกอน จากผลวิเคราะห์พบว่ากรดไฮโดรคลอริกส่งผลต่อปริมาณซิลิกาที่มีอยู่ในเถ้าขานอ้อยและนาโนซิลิกาจากเถ้าขานอ้อย โดยพบว่าเถ้าขานอ้อยที่ไม่ปรับสภาพ มีปริมาณซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO₂) หรือซิลิการ้อยละ 57 ในขณะที่เมื่อปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริกมีปริมาณซิลิการ้อยละ 79 ทั้งนี้จะเป็นผลจากการชะล้างโลหะอื่น ๆ ที่มีอยู่ในขานอ้อยออกไปโดยโลหะเหล่านั้นสามารถทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก ได้เป็นสารประกอบคลอไรด์ซึ่งสามารถละลายน้ำได้ เมื่อเตรียมนาโนซิลิกาจากขานอ้อยที่ไม่ผ่านการปรับและปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริกโดยวิธีการตกตะกอนพบว่าปริมาณซิลิกา ร้อยละ 70 และ 77 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ามีปริมาณซิลิกามากกว่าเถ้าขานอ้อยเนื่องจากการตกตะกอนทำให้ซิลิกาสามารถกำจัดสิ่งเจือปนและสามารถทำให้ซิลิกามีความบริสุทธิ์มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามกรดไฮโดรคลอริกไม่ส่งผลต่อความเป็นผลึกโดยทั้งนาโนซิลิกาจากเถ้าขานอ้อยมีความเป็นอสัณฐานเช่นเดียวกับซิลิกาเกรดการค้า เมื่อวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาพบว่านาโนซิลิกาทั้งสองมีขนาดอนุภาคไม่เกิน 100 นาโนเมตรและมีขนาดใกล้เคียงกัน

5. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ได้สนับสนุนทุนวิจัย (ทุนอุดหนุนวิจัย โครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ฯ) และ ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRF และ XRD ทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

6. เอกสารอ้างอิง

- [1] Thuat-art, P. (2561). Study of Nanosilica from Agricultural waste to commercial materials. *Science and Technology Journal Ubon Ratchathani University*, 20(1) ,188-199. (In Thai)
- [2] Liou,T.H. and Yang, C.C. (2011). Synthesis and surface characteristics of nanosilica produced from alkali-extracted rice husk ash. *Materials Science and Engineering: B*, 176(7), 521-529.
- [3] Bakar,R.A. , Yahya,R. and Gan, S.N. (2016). Production of high purity amorphous silica from rice husk. *Procedia Chemistry*, 19, 2016, 189-195.
- [4] Intharapat, P. (2012). Filler in Natural Rubber from Waste Biomass. *Journal of Science and Technology*, Ubon Ratchathani University, 14 (1), 32-43. (In Thai)
- [5] Sirimethawong, Y., Jiangkongkho, P. and Promsinchai,P. (2020). Synthesis of nanosilica by sol-gel method. *Chiang Mai Dental Journal*, 41(2), 52-57. (In Thai)
- [6] Al-Abboodi, S.M.T., Al-Shaibani, E.J.A. and Alrubai, E.A. (2020). Preparation and characterization of nano silica prepared by different precipitation methods. *Materials Science and Engineering*, 978, 012031.
- [7] Chakraverty, A., Mishra, P., and Banerjee, H.D. (1988). Investigation of combustion of raw and acid-leaching rice husk for production of pure amorphous white silica. *Journal of Materials Science*, 23, 21-24.
- [8] Saowapark, T. , Sae-oui ,P., Sombatsompop, N. and Sirisinha C.(2012). Storage instability of fly ash filled natural rubber compounds. *Applied Rheology*. 22 (5), 55414-55422.
- [9] Saowapark, T.,Amphaiphan, U., Chaichana,E. and Wongwitthayakool, P. (2016). Enhancing Properties of Deproteinized Natural Rubber with Rice Husk Ash Silica for Use as A Dental Material. *Key Engineering Materials*, 675, 564-568.