

การใช้ซิลิกาจากแกลบข้าวในการเสริมแรงเส้นใยอ้อยเพื่อการผลิตงานชีวภาพ

สุภาณี ศรีสมุทร¹, กาญจนกันติ พลายละหาร¹, รัชฎาภรณ์ กัญญาประสิทธิ์¹, ตฤณ ปฐมนิธิภิญโญ²
และ อติศักดิ์ จตุรพิริย์^{1,2*}

¹ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

²ศูนย์วิจัยวัสดุธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

* adisak@webmail.npru.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ซิลิกาจากแกลบข้าวในการเสริมแรงแผ่นเยื่อขานอ้อยเพื่อการผลิตงานชีวภาพ โดยปัจจัยที่ใช้ศึกษาได้แก่ปริมาณซิลิกาที่เติมลงไป ผลการศึกษาพบว่าซิลิกาที่เติมลงไปแผ่นเยื่อจะทำให้สมบัติทางกลเปลี่ยนแปลงไป โดยจะทำให้ค่าความแข็งแรงในการฉีกขาดเพิ่มขึ้น การยืดตัวที่จุดขาดเพิ่มขึ้น แต่จะทำให้ความแข็งแรงดิ่งลดลง ส่วนผลการย่อยสลายทางชีวภาพพบว่าการเติมซิลิกาลงไปไม่ได้ส่งผลต่อการย่อยสลายของแผ่นเยื่อขานอ้อย ส่วนเมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆอาทิเช่นชนิดของซิลิกา ได้แก่ ซิลิกาทางการค้าและซิลิกาจากแกลบข้าว ปริมาณซิลิกาที่เติมลงไปตั้งแต่ 5-15 กรัม พบว่า ปัจจัยที่ดีที่สุดที่จะนำไปใช้ในการขึ้นรูปงานได้แก่ ซิลิกาจากแกลบข้าวปริมาณ 5 กรัม ซึ่งสามารถนำไปขึ้นรูปเป็นงานชีวภาพขนาด 7 นิ้วได้

คำสำคัญ: ขานอ้อย ซิลิกา แกลบข้าว งานชีวภาพ เสริมแรง



Use of rice husk-derived silica for reinforcement of bagasse fibers for the bio-dish production

Supanee Srisamut¹, Kanchanakanti pylaharn¹, Ratchadaporn kanyaprasith¹,
Trin Pathomnithipinyo² and Adisak Jaturapiree^{1,2*}

¹ Department of chemistry, Faculty of science and technology, Nakhon Pathom Rajabhat University.

² Research Center of Natural Materials and Natural Products, Nakhon Pathom Rajabhat University

*adisak@webmail.npru.ac.th

Abstract

This research aims to study the use of rice husk-derived silica for reinforcement of bagasse fibers for the bio-dish production. The parameter such as amount of silica filled in the bagasse sheet. The result showed that the introduced silica into the bagasse sheets changed their mechanical properties by increasing tear strength and elongation at break, but decreasing tensile strength. It was found that the silica did not affect the biodegradation of the sheets. When comparing between two types of silica (commercial and rice husk-derived), adding between 5-10 g, it was found that the optimized condition for the bio-dishes production was obtained with rice husk-derived silica with 5 g for the production of 7-inch bio-dish.

Keywords: bagasse, silica, rice husk, bio-dish, reinforcement.

1. บทนำ

ในปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหามลพิษที่สำคัญของโลก โดยในทุกๆปีจะมีปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดขยะพลาสติกในปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย พลาสติกเป็นสารที่คงทนต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ทำให้การสลายตัวโดยธรรมชาติเกิดขึ้นได้ช้ามาก ขยะพลาสติกเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของคุณภาพดิน และการเสื่อมคุณภาพของน้ำ นอกจากนี้การเผาทำลายพลาสติกยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วย[1]

อ้อยเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะเป็นผู้ส่งออก น้ำตาลทรายรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล ซึ่งในกระบวนการผลิตจะมีขานอ้อยเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก โดยจากข้อมูลพบว่าในการผลิตน้ำตาล 12000 กิโลกรัม จะมีขานอ้อยเหลือทิ้งประมาณ 3000 กิโลกรัมจึงทำให้ในประเทศมีขานอ้อยเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก พบว่ามีขานอ้อยเหลือจากอุตสาหกรรมน้ำตาล 20 ล้านตันต่อปี [2] ซึ่งส่วนใหญ่โรงงานน้ำตาลจะนำไปเป็นเชื้อเพลิงให้หม้อต้มความดันในโรงงาน แต่ก็มีปัญหาในเรื่องความชื้นของขานอ้อย และปัญหาในการจัดเก็บทางโรงงานจึงพยายามเพิ่มทางเลือกในการจัดการขานอ้อยซึ่งการนำขานอ้อยไปแปรรูปผลิตเป็นงานขามประเภทใช้แล้วทิ้งก็เป็นแนวทางหนึ่ง [3]

ซิลิกาจากแกลบเป็นซิลิกาบริสุทธิ์ที่สกัดออกมาจากแกลบข้าว โดยวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูง ซิลิกาเหล่านี้ได้ถูกนำไปทำเป็นแก้วรวมทั้งเสริมแรงในยาง[4] ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีแนวความคิดนำซิลิกามาเสริมแรงในการผลิตจาน ชามชีวภาพจากชานอ้อยซึ่งจะเป็นการใช้ประโยชน์ของของเหลือทิ้งทางการเกษตรสลายเสีย

2. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการผลิตจานชีวภาพจากชานอ้อยที่มีซิลิกาเป็นตัวเสริมแรง

3. วิธีการวิจัย

3.1 การเตรียมซิลิกาจากแกลบข้าว

นำแกลบไปแช่น้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำแกลบที่ผ่านการแช่น้ำมาแช่กรด HCl 1 M โดยให้ความร้อน 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมงจากนั้นปรับ pH ให้เป็นกลางโดยนำไปล้างด้วยน้ำกลั่น แล้วนำไปอบไล่ความชื้นที่ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12-15 ชั่วโมงจากนั้นนำแกลบไปเผาด้วยเตาเผา ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง นำส่วนที่ได้จากการเผาไปบดแล้วชั่งน้ำหนัก

3.2 การเตรียมแผ่นเยื่อจากชานอ้อย

นำชานอ้อย 100 g มาต้มกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 2 M ต่อน้ำ 1000 mL เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงนำชานอ้อยที่ต้มแล้วมาล้างน้ำจนเนื้อเยื่อของชานอ้อยมีสมบัติเป็นกลาง แล้วนำไปปั่นในเครื่องปั่น เติมน้ำปริมาณ 250 ml และเติมแป้งข้าวโพด 25 กรัม และซิลิกาลงไป 0, 5, 10, 15 กรัม จากนั้นนำเยื่อไปตีเป็นแผ่นในเฟรมทำแผ่นเยื่อ แล้วนำไปทดสอบสมบัติต่างๆ

3.3 การขึ้นรูปภาชนะจากแผ่นเยื่อ

นำแผ่นเยื่อที่ได้เข้าเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 5 นาที หลังจากนั้นนำภาชนะที่ได้ออกจากเครื่อง

3.4 การทดสอบและวิเคราะห์สมบัติของแผ่นเยื่อ

3.4.1 การทดสอบแรงดึง

การทดสอบสมบัติการดึง ขึ้นทดสอบจะมีรูปทรงแบบดัมเบล (Dumbbell specimen) ขึ้นทดสอบจะได้รับการนำงานชีวภาพที่ได้จากเส้นใยอ้อยทั้ง 7 สูตรดังตารางที่ 3.1 และงานตลาดมาตัดด้วยเครื่องตัดขึ้นทดสอบสำหรับทดสอบแรงดึง จากนั้นทำการวัดความหนาของของขึ้นทดสอบด้วยเครื่องวัดความหนา 3 ตำแหน่งด้วยกัน คือ บริเวณตรงกลาง และบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดทั้งสองด้านของขึ้นทดสอบ โดยใช้ค่ากลาง (median) เป็นค่าความหนาในการคำนวณหาพื้นที่หน้าตัดของขึ้นทดสอบ จำนวนขึ้นทดสอบที่ใช้ในการทดสอบคือ 5 ชิ้น แล้วนำค่าเฉลี่ย (mean) มารายงานขึ้นทดสอบจะถูกทดสอบสมบัติการดึงด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง (Universal Testing Machine) สมบัติที่ทำการศึกษา ได้แก่ ความแข็งแรงดึง (Tensile strength) และระยะยืด ณ จุดขาด (Elongation at break) ซึ่งเป็นค่าแสดงถึงการทนทานต่อแรงดึงและความเหนียวของวัสดุตามลำดับ

3.4.2 การทดสอบความต้านทานต่อการฉีกขาด

การทดสอบความต้านทานต่อการฉีกขาด จะนำขึ้นทดสอบมาตัดด้วยเครื่องตัดขึ้นทดสอบสำหรับทดสอบความต้านทานต่อการฉีกขาด ขึ้นทดสอบจะเป็นแบบมุม จะทำการวัดความหนาขึ้นทดสอบ 1 ตำแหน่งกลางชิ้นงาน เป็นค่าความหนาของขึ้นทดสอบเพื่อใช้ในการคำนวณหาความต้านทานต่อการฉีกขาด การทดสอบใช้เครื่องทดสอบแรงดึง ผลการทดสอบจะอยู่ในรูปของค่าความต้านทานต่อการฉีกขาด




3.4.3 การทดสอบการย่อยสลาย

ศึกษาคุณสมบัติการย่อยสลายของแผ่นเยื่อโดยการตัดชิ้นงานทดสอบขนาด 1x1 ตารางนิ้ว หลังจากนั้นนำไปฝังดินลึก 10 ซม. เป็นเวลา 2 สัปดาห์

4. ผลการวิจัย


ในการงานวิจัยนี้เมื่อนำขานอ้อยมาขึ้นรูปเป็นแผ่นเยื่อที่เต็มชิลิกาลงไปแล้ว เพื่อที่จะหาผลกระทบของชิลิกาที่เติมลงไป จึงนำแผ่นเยื่อที่ได้ไปทดสอบสมบัติทางกล ได้แก่ ทดสอบด้วยแรงดึงและการทดสอบการต้านทานการฉีกขาด รวมทั้งทดสอบผลของชิลิกาในการย่อยสลายของแผ่นเยื่อที่ได้ นอกจากนี้เมื่อได้ศึกษาถึงปัจจัยของชิลิกาทั้งชนิดของชิลิกาและปริมาณของชิลิกาที่ใช้แล้ว จะนำปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในการขึ้นรูปแผ่นเยื่อและนำแผ่นเยื่อที่ได้ไปทดลองขึ้นรูปเป็นภาชนะงานขนาด 7 นิ้ว

4.1 สมบัติทางกล




ภาพที่ 1 ความแข็งแรงดึงของแผ่นเยื่อขานอ้อย

เมื่อพิจารณาสมบัติทางกลของแผ่นเยื่อที่เติมและไม่เติมชิลิกาลงไปพบว่า การเติมชิลิกาลงไปจะทำให้แผ่นเยื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางกลโดยจะทำให้ความแข็งแรงดึงเพิ่มขึ้น การยืดตัวที่จุดขาดหรือความเหนียวจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ค่าการต้านทานการฉีกขาดก็เพิ่มขึ้น ส่วนเมื่อพิจารณาปริมาตรที่เติมลงไปพบว่า การเติมจะไปเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกลให้สูงขึ้นจากนั้นก็ลดลงซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากในความเป็นจริงแล้วชิลิกาไม่สามารถเกิดอันตรกิริยากับเซลลูโลสในขานอ้อยได้ดี ช่วงแรกที่สมบัติความแข็งแรงดึงและการต้านทานการฉีกขาดสูงขึ้นก็เนื่องจากสมบัติของชิลิกาเอง แต่เมื่อเพิ่มปริมาณของชิลิกาถึงแม้ชิลิกาจะแสดงสมบัติของตัวเองได้ดีแล้ว แต่ประเด็นหลักชิลิกาจะไปทำให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลเซลลูโลสลดน้อยลงจึงส่งผลทำให้สมบัติทางกลลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าชิลิกาจากแกลบขาวส่งผลต่อสมบัติทางกลได้ดีกว่าชิลิกาทางการค้า โดยแผ่นเยื่อที่มีสมบัติที่ดีที่สุดได้แก่แผ่นเยื่อที่มีชิลิกาจากแกลบขาวลงไปผสม 5 กรัม




ภาพที่ 2 การยืดตัวที่จุดขาดของแผ่นเยื่อขานอ้อย



ภาพที่ 3 การต้านทานการฉีกขาดของแผ่นเยื่อขานอ้อย

4.2 การทดสอบการย่อยสลายของงานชีวภาพ

การทดสอบทำได้โดยการตัดชิ้นงานทดสอบขนาด 1x1 นิ้ว แล้วนำไปฝังดินลึก 10 ซม. เป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังจากนั้นนำเยื่อที่ฝังลงมาแช่ดแล้วสังเกตการย่อยสลายซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 4 ซึ่งพบว่าเกิดการย่อยสลายที่ไม่แตกต่างกัน



ภาพที่ 4 การย่อยสลายของแผ่นเยื่อขานอ้อย

4.4 การขึ้นรูปภาชนะแผ่นเยื่อ

หลังจากได้แผ่นเยื่อที่เหมาะสมได้แก่แผ่นเยื่อที่มีชิทินจากปูขาวลงไปผสม 5 กรัมแล้ว การทดลองต่อไปจะเป็นการนำแผ่นเยื่อมาขึ้นรูปเป็นภาชนะจานขนาด 7 นิ้วพบว่าสามารถขึ้นรูปได้ง่ายโดยภาชนะที่ได้แสดงดังภาพที่ 5



ภาพที่ 5 ภาชนะจานขนาด 7 นิ้วจากแผ่นเยื่อขานอ้อยผสมชิทินจากปู



5. สรุปผลการวิจัย

ในงานวิจัยได้นำกลับมาเผาเพื่อให้ได้ซลิกาหลังจากนั้นจะถูกเติมลงไปนึ่งเยื่อขานอ้อยแล้วนำไปขึ้นรูปเป็นงานขนาด 7 นิ้วโดยศึกษาปัจจัยของซลิกาในการเติมลงไปพบว่าซลิกาที่เติมลงไปจะทำให้ความแข็งแรงดึง การยึดตัวที่จุดขาด การต้านทานการฉีกขาดสูงขึ้น แต่ไม่ส่งผลต่อการย่อยสลายและความสามารถในการขึ้นรูป ซึ่งทำให้ทราบว่าแนวทางดังกล่าวเป็นผลดีต่อการผลิตภาชนะชีวภาพจากขานอ้อย

6. ข้อเสนอแนะ

ในงานวิจัยนี้เป็นเพียงรายงานวิจัยเบื้องต้นจึงยังไม่ได้ศึกษาว่าซลิกานั้นไปส่งผลกระทบต่อกลไกการรับแรงทั้งแรงดึง แรงฉีกขาดได้อย่างไร รวมทั้งลักษณะของซลิกากการค้ำและซลิกากจากแกลบแตกต่างกันอย่างไร เป็นต้น

7. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการสนับสนุนเครื่องมือในการวิจัย

8. เอกสารอ้างอิง

- [1] Seksan, P., Chantana, Y., Pongvipa, L. & Pomthong, M. (2004). Overview of Biomass Utilization in Thailand. *AIST.9*, 125-134.
- [2] Yasujiro, W. (2013). Utilization of Bagasse Energy in Thailand. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*. 8, 253–260.
- [3] Evans, M., Taylor, M., & Kuehny, J. (2010). Physical properties of biocontainers for greenhouse crops production. *HortTechnology*, 20, 549-555.
- [4] Khalsa, A. & Priy D. (2017). Production of handmade papers from sugarcane bagasse and banana fiber in Oman. *International Journal of Student's Research In Technology & Management*. 5,16-20,