



## การศึกษาผลของ CoO ต่อสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วในระบบ



## The Influence of CoO on Physical and Optical Properties of Glass in System



ยศกิต เรืองทวีป<sup>1,2</sup>, ณัฐพล ปิ่นเวหา<sup>2</sup>, เพ็ญผกา ธัญญเจริญ<sup>2</sup>,  
ศุภมาส จันทร์หอม<sup>2</sup>, สุชาติดา เข้มเงิน<sup>2</sup> และจักรพงษ์ แก้วขาว<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup>ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

<sup>2</sup>สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

<sup>3</sup>สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Yotsakitt@hotmail.com

## บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเติม CoO ที่มีต่อสมบัติของแก้วบอเรต โดยแก้วถูกเตรียมในอัตราส่วน  $(40-x)B_2O_3 : 20Al_2O_3 : 20CaO : 20Na_2O : xCoO$  เเปอร์เซ็นต์โมล โดยที่  $x$  คือ ปริมาณความเข้มข้น ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 เเปอร์เซ็นต์โมล ผลที่ได้พบว่าแก้วตัวอย่างมีสีโทนน้ำเงินซึ่งสอดคล้องกับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ  $Co^{2+}$  ที่ 510, 580 และ 630 นาโนเมตร จากการทรานซิชันในสถานะ  ${}^4A_2(F) \rightarrow {}^4T_2(F), {}^4T_1(F), {}^4T_1(P)$ , ตามลำดับ และค่าดัชนีหักเหมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5407 ถึง 1.5417 ส่วนค่าความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 2.4340 ถึง 2.4449 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และค่าโคออดิเนตสีในระบบ CIE  $L^*a^*b^*$  จากเครื่อง ยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ซึ่ง ( $L^*$ ) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 71.4498 ถึง 92.9972 ค่า ( $a^*$ ) จะมีค่าระหว่าง -0.2344 ถึง 4.9957 ส่วนค่า ( $b^*$ ) อยู่ระหว่าง -21.5883 ถึง 2.6918 โดยค่า  $L^*$  และ  $b^*$  จะมีค่าลดลง และ  $a^*$  จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณความเข้มข้นของ CoO เพิ่มขึ้น และสีที่เกิดขึ้นจะมีสีตั้งแต่สีน้ำเงินอ่อน และลดลงตามแนวแกน  $b^*$  โดยไปในทิศทางสีน้ำเงินเข้ม และเพิ่มขึ้นตามแนวแกน  $a^*$  ไปในทางสีแดง

คำสำคัญ: แก้วบอเรต, การดูดกลืนแสง, โลหะทรานซิชัน

## Abstract

The objective of this research was to observe the effect of CoO on the physical and optical properties of borate glass. Borate glasses were prepared in composition  $(40-x)B_2O_3 : 20Al_2O_3 : 20CaO : 20Na_2O : xCoO$  mol% which  $x$  is concentration varying from 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 and 0.05 mol%. The results showed that glass samples were blue which corresponded with optical absorption spectra of CoO at 510, 580 and 630 nm resulted from the transition state of  $Co^{2+}$  from  ${}^4A_2(F) \rightarrow {}^4T_2(F), {}^4T_1(F), {}^4T_1(P)$ , respectively. The refractive index values were between 1.5407 and 1.5417 and density values were between 2.4340 and 2.4449  $g/cm^3$ . The color coordinates in CIE  $L^*a^*b^*$  system measured by UV-visible spectrophotometer were between 71.4498 and 92.9972, between -0.2344 and 4.9957, and between -21.5883 to 2.6918 for  $L^*$ ,  $a^*$  and  $b^*$ , respectively. When the concentration of CoO increased, the  $L^*$  and  $b^*$  value would decrease whereas the  $a^*$  value would increase. The resulting color ranged from pale blue, decreasing along  $b^*$  axis to the dark blue and increasing along  $a^*$  axis to the red.

Keywords: borate glass, optical absorption spectra, transition metal

## 1. บทนำ

แก้วบอเร็ตมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีความแข็งแรงและทนต่อความร้อน สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติตามความต้องการในการนำมาใช้งานจึงมีผู้สนใจนำแก้วบอเร็ต ที่อยู่ในรูปของโบรอนไตรออกไซด์ ( $B_2O_3$ ) เป็นองค์ประกอบหลักในการขึ้นรูปของแก้ว ได้แก่ การใช้ในด้านอุตสาหกรรม การใช้งานในด้านครัวเรือนและการใช้งานในด้านการประดับตกแต่ง เป็นต้น (มนัส ใจมะสิทธิ์, 2550)


แต่อย่างไรก็ตามมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่แก้วบอเร็ตโดยการเติม ธาตุทรานซิชันซึ่งโลหะทรานซิชันมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เห็นได้อย่างชัดเจนโดยตรงในรูปของโลหะ เช่น เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) ทองคำ (Au) และเงิน (Ag) ซึ่งเป็นธาตุโลหะทรานซิชันที่โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมและไอออนของโลหะทรานซิชันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้ว เช่น ความหนาแน่น คุณสมบัติทางแม่เหล็ก โดยเฉพาะการเกิดสี เป็นสมบัติทางเคมีที่สำคัญที่สุดของโลหะทรานซิชัน คือ มีเลขออกซิเดชันได้หลายค่าห่างกัน 1 หน่วยหรือมากกว่า และแต่ละเลขออกซิเดชันจะมีสีแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณสมบัติทางแก้วได้โดยเฉพาะคุณสมบัติทางแสงซึ่งอาจให้เกิดการผลิตแก้วมีสีสีนต่าง ๆ มากมาย (พนิตี ระชนานุกูล, 2549) โคบอลต์เป็นธาตุทรานซิชัน เลขอะตอม 27 สัญลักษณ์  $Co$  เป็นโลหะสีเทาเงิน มีจุดหลอมเหลว  $1480\text{ }^{\circ}C$  ใช้ทำโลหะผสมในอุตสาหกรรมเครื่องแก้วและเครื่องปั้นดินเผาซึ่ง  $CoO$  จะให้สีน้ำเงิน เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาการเกิดสีของโคบอลต์ในแก้วระบบต่าง ๆ จากที่กล่าวมาในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเกิดสีของโคบอลต์ในแก้วบอเร็ต

## 2. วิธีดำเนินการวิจัย

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการเตรียมการหลอมแก้ว ในสูตร  $(40-x)B_2O_3 : 20Al_2O_3 : 20CaO : 20Na_2O : xCoO$  เเปอร์เซ็นต์โมล โดยที่  $x$  คือ ปริมาณความเข้มข้นของ  $CoO$  ซึ่งมีค่าตั้งแต่ ตั้งแต่ 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 เเปอร์เซ็นต์โมล นำส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ในเข้าหลอมและนำเข้าเตาไฟฟ้าโดยหลอมที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 4.87 องศาเซลเซียสต่อนาที และค้างของอุณหภูมิไว้ 3 ชั่วโมง เมื่อครบตามเวลาที่กำหนด นำเข้าหลอมออกจากเตาอุณหภูมิสูง เพื่อให้แก้วเหลวได้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว และเทน้ำแก้วลงบนแม่พิมพ์เหล็กกล้าไร้สนิม เพื่อขึ้นรูปแก้ว จากนั้นนำแก้วที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิสูงสุดที่ 500 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง จากนั้นปิดเตาอบให้ความร้อนลดลงจนถึงอุณหภูมิห้อง จึงนำแก้วออกจากเตาไปวัดคุณสมบัติแก้วทางวิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ


## 3. ผลการวิจัย

จากการทดลองหลอมแก้วในสูตร  $(40-x)B_2O_3 : 20Al_2O_3 : 20CaO : 20Na_2O : xCoO$  เเปอร์เซ็นต์โมล เมื่อ  $x$  เท่ากับ 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 เเปอร์เซ็นต์โมล ตามลำดับพบว่าแก้วตัวอย่างที่ไม่ได้เติม  $CoO$  จะได้แก้วที่มีลักษณะใส ไม่มีสีเกิดขึ้น และเมื่อเติม  $CoO$  จะได้แก้วที่มีสีโทนน้ำเงินโดยจะมีสีเข้มขึ้นตามความเข้มข้นของ  $CoO$  ที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงรูปภาพที่ 1




รูปภาพที่ 1 แก้วตัวอย่างที่เติม  $CoO$  ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ

จากการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นและค่าดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่างที่เติม CoO ที่มีปริมาณความเข้มข้น 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์โมล พบว่าค่าความหนาแน่นไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนเมื่อปริมาณของ CoO เพิ่มขึ้น โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 2.4340 ถึง 2.4449 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ส่วนค่าดัชนีหักเหไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน เช่นเดียวกับค่าความหนาแน่น โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5407 ถึง 1.5417 แสดงดังรูปภาพที่ 2 และ 3 ตามลำดับ




รูปภาพที่ 2 ความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างที่เติม CoO ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ




รูปภาพที่ 3 ค่าดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่างที่เติม CoO ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ

จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 300-1100 นาโนเมตร ของแก้วตัวอย่างที่เติม CoO ที่มีปริมาณความเข้มข้น 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าการดูดกลืนแสงแสดงในรูปภาพที่ 4 จากรูปพบว่า พีคของค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 510, 580 และ 630 นาโนเมตร จากการทรานซิชันในสถานะ  $^4A_2(F) \rightarrow ^4T_2(F)$ ,  $^4T_1(F)$  และ  $^4T_1(P)$  ตามลำดับ ของ  $Co^{2+}$  ที่ระดับพลังงาน  $3d^7$  (Kaewkhao et al., 2009) ซึ่งความเข้มข้นการดูดกลืนแสง (Intensity) ของ CoO จะเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ CoO ที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผลการวิเคราะห์สีในระบบ CIE L\*a\*b\* พบว่าแนวโน้มการเกิดสีของแก้วตัวอย่างจะมีค่าความสว่าง (L\*) จะอยู่ระหว่าง 71.4498 ถึง 92.9972 โดยค่า a\* จะมีค่าอยู่ระหว่าง -0.2344 ถึง 4.9957 และส่วนค่า b\* จะมีค่าอยู่ระหว่าง -21.5883 ถึง 2.6918 และสีที่เกิดขึ้นจะมีสีตั้งแต่สีน้ำเงินอ่อน และ ลดลงตามแนวแกน b\* โดยไปในทิศทางสีน้ำเงินเข้ม และเพิ่มขึ้นตามแนวแกน a\* ไปในทางสีแดง และเมื่อนำค่าที่ได้มาสร้างกราฟค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่า L\*, a\* และ b\* จะได้กราฟแสดงดังรูปภาพที่ 5



รูปภาพที่ 4 ค่าการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่าง ในช่วงความยาวคลื่น 300-1100 นาโนเมตร



รูปภาพที่ 5 ค่าสีในระบบ CIE L\*a\*b\* ของแก้วตัวอย่างที่เติม CoO ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ

#### 4. สรุปผลการวิจัย

จากการทดลองหลอมแก้วในสูตร  $(40-x)B_2O_3 : 20Al_2O_3 : 20CaO : 20Na_2O : xCoO$  เฟอร์เซนต์โมล โดยที่  $x$  คือ ปริมาณความเข้มข้น ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 เฟอร์เซนต์โมล พบว่าแก้วตัวอย่างที่ไม่ได้เติม CoO จะได้แก้วที่มีลักษณะใสไม่มีสี และเมื่อเติม CoO จะได้แก้วที่มีสีโทนน้ำเงิน โดยจะมีสีเข้มขึ้นตามความเข้มข้นของ CoO ที่เพิ่มขึ้น ผลการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นและค่าดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่าง พบว่าค่าความหนาแน่นและค่าดัชนีหักเห ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนเมื่อปริมาณของ CoO เพิ่มขึ้น ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 300-1100 nm ของแก้วตัวอย่าง พบว่าพีคของค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 510, 580 และ 630 นาโนเมตร โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะมีความเข้มข้นเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ CoO ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับค่าสีในระบบ CIE  $L^*a^*b^*$

#### 5. เอกสารอ้างอิง

- มนัส ใจมะสิทธิ์. (2550). ผลของออกไซด์บางชนิดต่อสัมประสิทธิ์การขยายตัวโดยความร้อนของแก้วบอโรซิลิเกต. วิทยาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- พนิตี รัตนานุกูล. (2549). เคมี 2 (ธาตุเรฟรีเซนเททีฟ กลุ่ม S ธาตุเรฟรีเซนเททีฟ กลุ่ม P ธาตุทรานซิชัน แลนทาไนด์และ แอกทีไนด์ ของแข็ง) (102). โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน., กรุงเทพฯ.
- Cobalt.** ค้นเมื่อ 20 มี.ค. 2558 จาก” <https://en.wikipedia.org/wiki/Cobalt>
- Kaewkhao, J. Ruanstaveep Y., Udomkan N. & Limsuwan P.. (2009). Optical Absorption Study of CoO in glass Prepare from Local Sand. **The Proceedings of 47<sup>th</sup> Kasetsart University Annual Conference**, March 17 - March 20, pp.374-379.