

ผลของ Er₂O₃ ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางแสงของแก้วโซดาลาร์มบอเรต Effect of Er₂O₃ on Physical and Optical Properties of Soda Lime Borate Glasses

ณัฐพล ศรีสิทธิโชคกุล^{1,2*}, สุวิมล เรืองศรี³ และจักรพงษ์ แก้วขาว^{1,2}

¹สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
²ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
³สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*Nattapon2004@gmail.com

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของ Er₂O₃ ที่เจือในแก้วโซดาลาร์มบอเรตต่อสมบัติทางกายภาพ และทางแสง ที่เตรียมจากสาร B₂O₃, Na₂O, CaO, และ Er₂O₃ ตามสูตร (65-x)B₂O₃: 10CaO: 25Na₂O: xEr₂O₃ เมื่อ x = 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละ โดยโมล ค่าความหนาแน่นของแก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ Er₂O₃ ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของมวลโมเลกุลของ Er₂O₃ ที่เข้าไปแทนที่ B₂O₃ เนื่องจากน้ำหนักโมเลกุลของ Er₂O₃ มีค่ามากกว่า B₂O₃ ค่าดัชนีหักเหของแก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้น เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ Er₂O₃ ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม ซึ่งค่าดัชนีหักเหจะขึ้นอยู่กับค่าความหนาแน่น และสภาพการเกิดขั้วไดของอะตอมในวัสดุ พีคการดูดกลืนแสงจะอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 379, 406, 450, 489, 524, 540, 652 และ 798 นาโนเมตร ซึ่งสอดคล้องกับการเกิดสีชมพูในการวัดในระบบสี CIE L*a*b* ค่าความแข็งของแก้วตัวอย่างที่เติม Er₂O₃ ทุกตัว มีความแข็ง 5.5 โมลสเกล

คำสำคัญ: Er₂O₃, แก้วโซดาลาร์มบอเรต, สมบัติทางแสง, ดรรชนีหักเห, ทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม

Abstract

This paper studied effect of Er₂O₃ doped on physical and optical properties of soda lime borate glasses, which were prepared from reagent grade powders of B₂O₃, CaO, Na₂O and Er₂O₃. The glasses containing chemical in (65-x)B₂O₃: 10CaO: 25Na₂O: xEr₂O₃ where x = 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 mol%. The density has been increased with the increase of Er₂O₃ content. This indicates that increasing the molecular weight of oxide ions used in the glass was due to the replacing B₂O₃ by Er₂O₃. The refractive index was increased with increasing concentration of Er₂O₃. This result shows similar trend with the density result. According to the classical dielectric theory, the refractive index depends on density and on polarizability of the atom in a given materials. The absorption bands are observed in the spectrum with the peaks around 379, 406, 450, 489, 524, 540, 652, and 798 nm correspond to the pink color in glasses, which measured by CIE L*a*b* color coordinate. The hardness of all glass samples dope with Er₂O₃ are 5.5 Mohs scale.

Keywords: Er₂O₃, soda lime borate glasses, optical properties, refractive index, classical dielectric theory

1. บทนำ


แก้วที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมคือแก้วโซดาไลม์บอเร็ต ซึ่งมีสมบัติในการฟอร์มตัวเป็นแก้วได้ง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง ใช้อุณหภูมิต่ำในการผลิตแก้ว และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างทันทีทันใดได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความต้านทานต่อสารเคมีได้ อย่างไรก็ตามแก้วโซดาไลม์นั้น สามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางแสงและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ปัจจุบันสารที่เติมลงในแก้วเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มคุณสมบัติให้แก้วมีความเหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่าง ๆ นั้นนิยมใช้ออกไซด์ของธาตุหายาก (Rare Earth Oxide; REⁿ⁺) ซึ่งจะให้ออกฤทธิ์ลูมิเนสเซนส์ (Luminescence) ที่ดี โดยการเปล่งแสงลูมิเนสเซนส์ (Luminescence) จะสอดคล้องกับการลดสถานะในชั้น 4f-4f และ 4f-5d ของ REⁿ⁺ สำหรับการลดสถานะของชั้น 4f-4f นั้นจะใช้รูปแบบการลูมิเนสเซนส์ที่ติดตั้งช่วงอัลตราไวโอเล็ตถึงอินฟราเรด ซึ่งเป็นผลมาจากการกำบังของอิเล็กตรอนในวง 5s หรือ 5p โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแก้วที่เติมไอออนของธาตุหายากเป็นที่สนใจอย่างสูงในวงการเลเซอร์ของแข็ง (Solid State Laser) ตัวขยายเชิงแสง (Optical Amplifier) และวัสดุตรวจวัดรังสีแกมมา เป็นต้น (Pascuta, P., 2012 : 47), (Pascuta, P., 2010 : 21), (Jayshree, R., 2009 : 172) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาสมบัติทางแสง และทางกายภาพของแก้วโซดาลาร์มบอเร็ตที่เติม Er₂O₃

2. วิธีการทดลอง

แก้วโซดาลาร์มบอเร็ตที่เติม Er₂O₃ ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันในงานวิจัยนี้ถูกเตรียมขึ้นมาโดยใช้ระบบองค์ประกอบทางเคมี (65-x)B₂O₃: 10CaO: 25Na₂O: xEr₂O₃ mol% เมื่อ x คือ ปริมาณความเข้มข้นของ Er₂O₃ ในเนื้อแก้ว 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล โดยใช้เทคนิคการหลอมและทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว โดยอุณหภูมิที่ 1,000 °C เป็นเวลา 3 ชม. หลังจากนั้น สารเคมีที่หลอมเหลวดังกล่าวจะถูกนำออกมาเทลงในแม่พิมพ์เหล็กสแตนเลสที่อุณหภูมิห้องเพื่อจัดรูปเป็นชิ้นงาน ชิ้นงานที่กำลังเย็นตัวถูกนำไปอบความร้อนที่อุณหภูมิ 500 °C นาน 3 ชม. เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเย็นตัวในเนื้อแก้ว นำแก้วที่เย็นตัวแล้วไปขัดให้มีขนาด 1.0 × 1.5 × 0.3 cm³ เพื่อนำไปวิเคราะห์สมบัติด้านต่าง ๆ ของแก้วต่อไป เมื่อได้ตัวอย่างแก้วจากการหลอมแล้ว หลังจากนั้นจึงมาศึกษาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางแสง ได้แก่ ค่าดัชนีหักเหของแสง ค่าความหนาแน่น ค่าการดูดกลืนแสงช่วงยูวี-วิซิเบิล ในการศึกษาค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างจะใช้หลักการของอาร์คิมิดีส (Archimedes principle) โดยใช้อุปกรณ์ไมโครบาลานซ์แบบ 4-digit sensitive (AND, HR-200) การวัดค่าดัชนีหักเหของแก้วที่ได้ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่อง Abbe refractometer รุ่น 3Tของบริษัท ATAGO ประเทศญี่ปุ่น

3. ผลการวิจัย


แก้วที่เติม Er₂O₃ ซึ่งมีปริมาณความเข้มข้นตั้งแต่ 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล พบว่าแก้วตัวอย่างที่ไม่ได้เติม Er₂O₃ จะได้แก้วที่มีลักษณะใส เมื่อเติม Er₂O₃ จะได้แก้วที่มีสีชมพูอ่อน และจะมีสีชมพูที่เข้มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของ Er₂O₃ ดังแสดงในรูปภาพที่ 1



รูปภาพที่ 1 แสดงลักษณะของแก้วโซดาลาร์มบอเร็ตที่เติม Er₂O₃ ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน


จากการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างที่เติม Er₂O₃ ปริมาณความเข้มข้น 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล พบว่าค่าความหนาแน่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ Er₂O₃ ที่เพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักโมเลกุลของ Er₂O₃ ที่มีค่ามากกว่า และเข้าไปแทนที่ B₂O₃ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง

2.4262 ± 0.0003 ถึง 2.6918 ± 0.0151 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และเมื่อนำค่าที่ได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับความเข้มข้นของแก้วที่เติม Er₂O₃ ดังแสดงในรูปภาพที่ 2




รูปภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับความเข้มข้นของแก้วที่เติม Er₂O₃

จากการวิเคราะห์หาค่าดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่างที่เติม Er₂O₃ ปริมาณความเข้มข้น 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล พบว่าค่าดัชนีหักเหมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ Er₂O₃ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กทริกแบบดั้งเดิม ซึ่งค่าดรรชนีหักเหจะขึ้นอยู่กับค่าความหนาแน่น และสภาพการเกิดขั้วได้ของอะตอมในวัสดุ (Ruangtaweep, Y., 2011 :18) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5440 ± 0.0000 ถึง 1.5497 ± 0.0001 ดังแสดงในรูปภาพที่ 3




รูปภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีหักเหกับความเข้มข้นของแก้วที่เติม Er₂O₃

จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 300 - 900 นาโนเมตร ของแก้วตัวอย่างที่ Er₂O₃ ปริมาณความเข้มข้น 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสงแสดงดังในรูปภาพที่ 4 จากรูปภาพที่ 4 พบว่าพีคการดูดกลืนแสงสูงสุดแบ่งออกเป็น 8 ช่วง จะอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 379 406 450 489 524 540 652 และ 798 นาโนเมตร โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะมีความเข้มเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ Er₂O₃ ที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ



รูปภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าการดูดกลืนแสงของแก้วที่เติม Er_2O_3 ความเข้มข้นต่าง ๆ ในช่วงความยาวคลื่น 300–900 นาโนเมตร

จากการวิเคราะห์สีในระบบ CIE $L^*a^*b^*$ ของแก้วตัวอย่างที่เติม Er_2O_3 ปริมาณความเข้มข้น 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล พบว่าแนวโน้มการเกิดสีของแก้วตัวอย่างจะมีค่าความสว่าง (L^*) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 58.3858 ถึง 87.6343 โดยค่า a^* จะมีค่าอยู่ระหว่าง -0.3185 ถึง 22.0984 ส่วนค่า b^* จะมีค่าอยู่ระหว่าง -2.4562 ถึง 1.3802 และสีที่เกิดขึ้นจะมีสีชมพูอ่อน และเข้มข้นตามปริมาณความเข้มข้นของ Er_2O_3 ที่เพิ่มขึ้น ตามลำดับ ดังแสดงในรูปภาพที่ 5



รูปภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าสีระบบ CIE $L^*a^*b^*$ ของแก้วที่เติม Er_2O_3

จากการวิเคราะห์ค่าความแข็งของแก้วตัวอย่างที่เติม Er_2O_3 ปริมาณความเข้มข้น 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล โดยการทดลองในครั้งนี้ใช้โมห์สเกล (Mohs Scale) (เป็นเครื่องทดสอบความแข็งจะแบ่งสเกลความแข็งจากวัสดุแม่แบบออกเป็น 1 ด้วยกัน โดยการเรียงลำดับตัวเลขจากชนิด 10- จะเป็นวัสดุจากอ่อนสุดไปถึงวัสดุที่แข็งสุด 10 ผลการทดลองที่ได้คือ สเกลที่ได้จากวัดค่าความแข็งเท่ากับ 5.5 แสดงว่า แก้วที่ทำการทดลองในครั้งนี้มีความแข็งเทียบได้กับอะพาไทต์ (Apatite)

4. สรุปผลการวิจัย

จากการทดลองหลอมแก้วที่เติม Er_2O_3 ซึ่งมีปริมาณความเข้มข้น 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล พบว่าแก้วตัวอย่างที่ไม่ได้เติม Er_2O_3 จะได้แก้วที่มีลักษณะใส เมื่อเติม Er_2O_3 จะได้แก้วที่มีสีชมพูอ่อน และจะมีสีชมพูที่เข้มข้นเมื่อเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของ Er_2O_3 ซึ่งสอดคล้องกับค่าการดูดกลืนแสงและค่าสีที่วัดได้จะระบบ CIE $L^*a^*b^*$ จากการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นและค่าดัชนีหักเห พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ Er_2O_3 การวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่างในช่วงความยาวคลื่น 300-900 นาโนเมตร พบว่าพีคการดูดกลืนแสงสูงสุดแบ่งออกเป็น 8 ช่วง จะอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 379 406 450 489 524 540 652 และ 798 นาโนเมตร โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะมีความเข้มเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ Er_2O_3 ที่เพิ่มมากขึ้น การวิเคราะห์ค่าความแข็งของแก้วตัวอย่างที่เติม Er_2O_3 มีความแข็งเทียบได้กับอะพาไทต์ (Apatite)

5. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยนี้เป็นอย่างดี

6. เอกสารอ้างอิง

- Jayshree, R. (2009). Barium borosilicate glass as a matrix for the uptake of dyes. *Journal of Hazardous Materials*, Vol. 172, pp. 457-464.
- Pascuta, P. , Culea, E. (2012). Effect of gadolinium ions on the structure and magnetic properties of zinc-borate glasses and glass ceramics. *J Mater Sci*, Vol. 47, pp. 2345-2351.
- Pascuta, P. (2010). Structural investigations of some bismuth–borate–vanadate glasses doped with gadolinium ions. *J Mater Sci: Mater Electron*, Vol. 21, pp. 338–342.
- Ruangtaweep, Y., Kaewkhao J., Kirdsiri K., Kedkaew C. and Limsuwan P. (2011). Properties of CoO doped in Glasses Prepared from Rice Hush Fly Ash in Thailand. *Materials Science and Engineering*, (18), 112008.