

## ผลของ $Sb_2O_3$ ต่อการลดลงของฟองอากาศในแก้วตัวอย่าง

### Effect of $Sb_2O_3$ on reduction of bubbles in glass samples

พิมพ์ศิธร บุษอ่อน<sup>1</sup> ณรงค์ สัจวารณะนที<sup>1</sup> ณัฐพล ศรีสิทธิโกศล<sup>2,3\*</sup> และจักรพงษ์ แก้วขาว<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

<sup>2</sup>สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

<sup>3</sup>ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

\*Nattapon2004@gmail.com

#### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเติม  $Sb_2O_3$  ต่อสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และการลดฟองอากาศของแก้วตัวอย่าง จากผลการทดลองพบว่าค่าความหนาแน่น และค่าดัชนีหักเหจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ  $Sb_2O_3$  การเติม  $Sb_2O_3$  จะไม่มีผลต่อค่าความแข็ง และการเกิดสีของตัวอย่างแก้ว จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 300–1,100 นาโนเมตร ไม่พบพีคของค่าการดูดกลืนแสง และการเติม  $Sb_2O_3$  ลงไปในโครงสร้างแก้วจะทำให้ปริมาณฟองลดน้อยลง

**คำสำคัญ:** ค่าความหนาแน่น ค่าดัชนีหักเห ค่าการดูดกลืนแสง ค่าความแข็ง  $Sb_2O_3$  แก้ว

#### Abstract

The objectives of research work is to study the effect of  $Sb_2O_3$  on physical, optical properties and reduction of bubbles in glass samples. The results found that the glass density and refractive index were increased with increasing of  $Sb_2O_3$  concentration. The addition amount of  $Sb_2O_3$  does not effect on hardness and color of glass samples. For the absorption spectra in the range 300 – 1,100 nm, no absorption band occurs in the wavelength range above. Moreover, additional amount  $Sb_2O_3$  can be reduced the bubbles in glass structure.

**Keywords:** density, refractive index, absorption spectra, hardness,  $Sb_2O_3$ , glass

#### 1. บทนำ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมแก้วมีบทบาทสำคัญสำหรับการแปรรูปในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านเครื่องประดับและของตกแต่ง ด้านอุตสาหกรรมกระจก เป็นต้น แต่ปัญหาที่พบในอุตสาหกรรมแก้วส่วนใหญ่ คือ ฟองอากาศในเนื้อแก้วที่มีขนาดเล็กและมีจำนวนมาก ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมแก้วรวมถึงกระบวนการหลอมแก้วด้วย (Kaewkhao J., 2007 :23), (Kaewkhao J., 2012 :97), (Ruangthaweeep Y, 2010 :312.), (Srisittipokakun N., 2011

:261) ผลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการแปรรูปแก้วในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ในอุตสาหกรรมขวดแก้วจะทำให้แก้วมีความเปราะไม่แข็งแรง ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับทำให้เกิดความยุ่งยากในกระบวนการตัดเพื่อหลีกเลี่ยงฟองอากาศ หรืออาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกระจกแผ่นทำให้มีฟองอากาศมาก เป็นต้น ปัจจุบันอุตสาหกรรมกระจกมีการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการใช้สารบางชนิด เช่น อาร์ซีนิก (As) สำหรับการไล่ฟองอากาศในเนื้อแก้ว แต่สารที่นิยมใช้นั้นอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดลอม และไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมต่างประเทศ (McIntosh I.M., 2014 :1), (Gad S.C., 2014 :277) ในงานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาผลของแอนติโมนีไตรออกไซด์ ( $Sb_2O_3$ ) ที่มีต่อการลดฟองอากาศในเนื้อแก้ว และศึกษาสมบัติทางกายและทางแสง ได้แก่ ปริมาณของฟองอากาศ ความหนาแน่น ค่าดัชนีหักเห ค่าการดูดกลืนแสง ค่าสี และความแข็งของแก้วที่พัฒนาขึ้น

## 2. วิธีการทดลอง


### 2.1 การเตรียมสารเคมีที่ใช้ในการหลอมแก้ว

การเตรียมส่วนผสมในการหลอมตัวอย่างแก้วตามอัตราส่วนดังนี้  $(55-x)SiO_2:25Na_2O:6.5CaO:13.5BaO:xSb_2O_3$  เมื่อ  $x$  เท่ากับ 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 0.70, 1.00 mol% ตามลำดับ โดยทำการเตรียมส่วนผสมของสารตั้งต้นมีมวล 30 กรัม แล้วผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำมาใส่ในเตาไฟฟ้าโดยให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องจนถึงอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อให้สารประกอบหลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นเทน้ำแก้วเหลวลงในแม่พิมพ์แกรไฟต์ ที่ตั้งไว้จนแก้วเริ่มแข็งตัวจึงนำแก้วออกจากแม่พิมพ์ แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นจึงปิดเตาไฟฟ้ารอบจนอุณหภูมิถึงอุณหภูมิห้องจึงนำแก้วออกจากเตา นำแก้วที่เย็นตัวแล้วไปขัดให้มีขนาด  $1.0 \times 1.5 \times 0.3 \text{ cm}^3$  เพื่อนำไปวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางแสง ได้แก่ ค่าดัชนีหักเหของแสง ค่าความหนาแน่น ค่าการดูดกลืนแสง ในการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างจะใช้หลักการของอาร์คิมิดีส (Archimedes principle) โดยใช้อุปกรณ์ไมโครบาลานซ์แบบ 4-digit sensitive (AND, HR-200) การวัดค่าดัชนีหักเหของแก้วที่ได้ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่อง Abbe refractometer รุ่น 3T ของบริษัท ATAGO ประเทศญี่ปุ่น สำหรับสมบัติการดูดกลืนแสงของแก้วนั้นจะศึกษาด้วยเครื่อง UV - visible สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Hitachi, U - 1800) ในช่วงความยาวคลื่น 200 - 1,100 นาโนเมตร ค่าความแข็งของแก้ว (Hardness) ด้วยเครื่อง โมห์สเกล (Mohs Scale) และจำนวนและขนาดฟองอากาศในเนื้อแก้วจากเครื่องดิจิตอลไมโครสโคป (Digital Microscope)

## 3. ผลการทดลอง


### 3.1 ลักษณะของแก้วที่ได้จากการหลอม

จากการทดลองการหลอมแก้วตัวอย่าง  $(55-x)SiO_2:25Na_2O:6.5CaO:13.5BaO:xSb_2O_3$  เมื่อ  $x$  เท่ากับ 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 0.70, 1.00 mol% ตามลำดับ พบว่าแก้วตัวอย่างมีลักษณะใสในทุกความเข้มข้นของ  $Sb_2O_3$  แสดงดังรูปภาพที่ 1




รูปภาพที่ 1 ลักษณะของแก้วตัวอย่างที่เติม  $Sb_2O_3$  ที่ความเข้มข้น 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 0.70 และ 1.00 mol% ตามลำดับ

ผลการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างที่เติม  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  ในความเข้มข้นต่าง ๆ กัน พบว่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณความเข้มข้นของ  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  เพิ่มขึ้น เนื่องจากการแทนที่ Si ด้วย Sb ซึ่งมีมวลโมเลกุลมากกว่า จึงทำให้มวลโมเลกุลรวมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง  $2.9816 \pm 0.00117 - 3.0165 \pm 0.00145 \text{ g/cm}^3$  และเมื่อนำค่าที่ได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับความเข้มข้นของ  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  แสดงดังรูปภาพที่ 2




รูปภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับความเข้มข้นของแก้วตัวอย่างที่เติม  $\text{Sb}_2\text{O}_3$

จากการวิเคราะห์หาค่าดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่างที่เติม  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  ปริมาณความเข้มข้น 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 0.70 และ 1.00 mol% พบว่าดัชนีหักเหมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณความเข้มข้นของ  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณความเข้มข้นเพิ่มขึ้นทำให้ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แสงเดินทางได้ช้าลงจึงทำให้ดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่างเพิ่มขึ้น ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง  $1.5638 \pm 0.00 - 1.5726 \pm 0.00$  และเมื่อนำค่าที่ได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีหักเหกับความเข้มข้นของ  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  แสดงดังรูปภาพที่ 3




รูปภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีหักเหกับความเข้มข้นของแก้วตัวอย่างที่เติม  $\text{Sb}_2\text{O}_3$

ผลการวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสงของแก้ว โดยใช้เครื่อง (UV-Vis-NIR Spectrophotometer) รุ่น UV-3600 ของบริษัท Bara Scientific ในช่วงความยาวคลื่น 300 – 1100 nm ของแก้วตัวอย่างที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ไม่พบพีคของการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 300 – 1100 นาโนเมตร แสดงดังรูปภาพที่ 4



รูปภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่างกับความยาวคลื่นที่มีปริมาณความเข้มข้นต่าง ๆ



รูปภาพที่ 5 จำนวนและขนาดฟองอากาศในเนื้อแก้วตัวอย่างที่มีปริมาณความเข้มข้นของ  $Sb_2O_3$  (ก-ฉ) ที่ความเข้มข้น 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 0.70 และ 1.00 mol%

เมื่อพิจารณาถึงปริมาณฟองอากาศที่อยู่ในเนื้อแก้วจะ พบว่าจำนวนและขนาดฟองอากาศในเนื้อแก้วมีแนวโน้มที่ลดลงเมื่อปริมาณความเข้มข้นของ  $Sb_2O_3$  เพิ่มขึ้น แสดงดังรูปภาพที่ 5 จากการวิเคราะห์หาค่าความแข็งของแก้วตัวอย่างที่เติม  $Sb_2O_3$  ปริมาณความเข้มข้น 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 0.70 และ 1.00 mol% พบว่าค่าความแข็งของตัวอย่างแก้วมีค่าประมาณ 5.5 โมห์สเกล ในทุกตัวอย่าง ซึ่งเทียบได้กับความแข็งของอะพาไทต์ และยิ่งพบอีกว่าการเติม  $Sb_2O_3$  ลงในโครงสร้างแก้ว จะไม่มีผลต่อค่าความแข็งของแก้ว

#### 4. สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองหลอมแก้วตัวอย่างตัวอย่าง  $(55-x)SiO_2 : 25Na_2O : 6.5CaO : 13.5BaO : xSb_2O_3$  เมื่อ  $x$  เท่ากับ 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 0.70, 1.00 mol% ตามลำดับ สรุปได้ว่าค่าความหนาแน่น และค่าดัชนีหักเหจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ  $Sb_2O_3$  จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 300 – 1100 นาโนเมตร ไม่พบพีคของการดูดกลืนแสง การเติม  $Sb_2O_3$  จะไม่มีผลต่อค่าความแข็ง และการเกิดสีของแก้วตัวอย่าง การเติม  $Sb_2O_3$  ลงไปในโครงสร้างแก้วจะทำให้ปริมาณฟองลดน้อยลง

#### 5. กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้ประสบความสำเร็จจลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ทำวิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ สัจวารณที่ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโชคกุล ที่กรุณาให้คำปรึกษาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัยและแนวคิดในการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจทานและแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการปรับปรุงแก้ไขในโครงการวิจัยฉบับนี้

ขอขอบคุณคุณอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้ว และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำหรับเครื่องมือ, อุปกรณ์ และการให้คำแนะนำในการวิจัย

#### 6. เอกสารอ้างอิง

- Gad S. C. (2014). Antimony Trioxide. Encyclopedia of Toxicology (Third Edition), 277-279
- Kaewkhao, J., et. al. (2007). Effect of Copper (II) Oxide to Glass Properties from Local Sand in Nakorn Pathom Province, **Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Siam Physic Congress**, The Rose Garden Riverside, Nakorn Pathom, Thailand, March 22 - 24, pp. 23.
- Kaewkhao, J., et. al. (2012). Optical and Physical Investigation of  $Fe_2O_3$  Doped in Soda-Lime Silicate Glass at Different Melting Temperature, **Applied Mechanics and Materials**, 103, 97-101.
- McIntosh I. M., et. al. (2014). Distribution of dissolved water in magmatic glass records growth and resorption of bubbles, **Earth and Planetary Science Letters**, 401, 1-11
- Ruangthawee, Y., et. al. (2010). The Spectroscopic Analysis of Iron-Doped Soda-Lime-Silica Glass by Spectrophotometer and ESR Spectrometer, **Advanced Materials Research**, 93-94, 312-315.
- Srisittipokakun, N., et. al. (2011). Absorption and Coloration of  $MnO_2$  Doped in Soda-lime-silicate and Soda-lime-borate Glasses, **Procedia Engineering**, 8, 261-265.