

## การเตรียมและศึกษาสมบัติของแก้ว Na-Ba-B ที่เติม CeO<sub>2</sub> Fabrication and Properties of Na-Ba-B glass doped CeO<sub>2</sub>

สิริรัตน์ เหลนปก<sup>1</sup> นิตญา คงศิริ<sup>1</sup> และณัฐพล ศรีสิทธิโกศล<sup>1,2\*</sup>

<sup>1</sup>สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

<sup>2</sup>ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

\*Nattapon2004@gmail.com

### บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษามลของการเติม CeO<sub>2</sub> ในแก้ว Na-Ba-B ต่อสมบัติทางกายภาพ และทางแสง ที่เตรียมจากสาร H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>, BaCO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> และ CeO<sub>2</sub> ตามสูตร (30-x)B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: 50Na<sub>2</sub>O: 20BaO: xCeO<sub>2</sub> เมื่อ x = 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 และ 1.0 ร้อยละโดยมวล ค่าความหนาแน่นของแก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ CeO<sub>2</sub> ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของมวลโมเลกุลของ CeO<sub>2</sub> ที่เข้าไปแทนที่ B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> เนื่องจากน้ำหนักโมเลกุลของ CeO<sub>2</sub> มีค่ามากกว่า B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ค่าดัชนีหักเหของแก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ CeO<sub>2</sub> ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม ซึ่งค่าดัชนีหักเหจะขึ้นอยู่กับค่าความหนาแน่น และสภาพการเกิดขั้วได้ของอะตอมในวัสดุ

**คำสำคัญ:** CeO<sub>2</sub>, ความหนาแน่น ดัชนีหักเห แก้ว Na-Ba-B

### Abstract

*This paper studied effect of CeO<sub>2</sub> doped on physical and optical properties of Na-Ba-B which were prepared from reagent grade powders of H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>, BaCO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> and CeO<sub>2</sub>. The glasses containing chemical in (30-x)B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: 50Na<sub>2</sub>O: 20BaO: xCeO<sub>2</sub> where x = 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 and 1.0 mol%. The density has been increased with the increase of CeO<sub>2</sub> content. This indicates that increasing the molecular weight of oxide ions used in the glass was due to the replacing B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> by CeO<sub>2</sub>. The refractive index was increases with increasing CeO<sub>2</sub> concentration. According to the classical dielectric theory, the refractive index depend on density and on polarisabilities of the atom in a given materials.*

**Keywords:** CeO<sub>2</sub>, densities, refractive indices, Na-Ba-B glass

## 1. บทนำ


ในปัจจุบันมีการประยุกต์การใช้งานแก้วอย่างกว้างขวาง เช่น ใช้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นโครงสร้างอาคาร ใช้เป็นเครื่องประดับ และใช้เป็นภาชนะ ในหลาย ๆ กรณีที่นักวิจัยได้ทำการปรับปรุงสูตรแก้วให้มีสมบัติเฉพาะทางเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มสมบัติให้แก้วมีความเหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่าง ๆ โดยการเติมออกไซด์ของธาตุหายาก (Rear Earth Oxide; RE<sup>3+</sup>) โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแก้วที่เติมไอออนของธาตุหายากเป็นที่สนใจอย่างสูงในวงการเลเซอร์ของแข็ง (Solid State Laser) ตัวขยายเชิงแสง (Optical Amplifier) และวัสดุตรวจวัดรังสีแกมมา เป็นต้น (Biswas, A., 1997: 47), (Pascuta, P., 2012 : 47), (Pascuta, P., 2010 : 21), (Pisarski, W.A., 2005: 122), (Jayshree, R., 2009 : 172) โดยการเติม Ce จะช่วยเพิ่มเวลาในการเปล่งแสงได้ของแก้ว (Sugawara, K., 2015 : 41) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาสมบัติทางแสง และทางกายภาพของแก้ว Na-Ba-B ที่เติม CeO<sub>2</sub> ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน

## 2. วิธีการทดลอง

แก้วโซดาแลร์มบอเนตที่เติม CeO<sub>2</sub> ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันในงานวิจัยนี้ที่ถูกเตรียมขึ้นมาโดยใช้อุปกรณ์ประกอบทางเคมี (30-x)B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: 50Na<sub>2</sub>O: 20BaO: xCeO<sub>2</sub> ร้อยละโดยโมล เมื่อ x คือความเข้มข้นของ CeO<sub>2</sub> ในเนื้อแก้ว 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 และ 1.0 ร้อยละโดยโมล โดยใช้เทคนิคการหลอมและทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว โดยอุณหภูมิที่ 1,000°C เป็นเวลา 3 ชม. หลังจากนั้นสารเคมีที่หลอมเหลวดังกล่าวจะถูกนำออกมาเทลงในแม่พิมพ์เหล็กสแตนเลสที่อุณหภูมิห้องเพื่อจัดรูปเป็นชิ้นงาน ชิ้นงานที่กำลังเย็นตัวถูกนำไปอบความร้อนที่อุณหภูมิ 500°C นาน 3 ชม. เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเย็นตัวในเนื้อแก้ว นำแก้วที่เย็นตัวแล้วไปขัดให้มีขนาด 1.0 x 1.5 x 0.3 cm<sup>3</sup> เพื่อนำไปวิเคราะห์สมบัติด้านต่าง ๆ ของแก้วต่อไป เมื่อได้ตัวอย่างแก้วจากการหลอมแล้ว หลังจากนั้นจึงมาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางแสง ได้แก่ ค่าดัชนีหักเหของแสง ค่าความหนาแน่น ค่าการดูดกลืนแสงช่วงยูวี-วิซิเบิล ในการศึกษาค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างจะใช้หลักการของอาร์คิมิดีส (Archimedes principle) โดยใช้อุปกรณ์ไมโครบาลานซ์แบบ 4-digit sensitive (AND, HR-200) การวัดค่าดัชนีหักเหของแก้วที่ได้ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่อง Abbe refractometer รุ่น 3T ของบริษัท ATAGO ประเทศญี่ปุ่น

## 3. ผลการวิจัย

แก้วที่เติม CeO<sub>2</sub> ซึ่งปริมาณความเข้มข้นตั้งแต่ 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 และ 1.0 ร้อยละโดยโมล พบว่าแก้วตัวอย่างมีลักษณะใส ดังแสดงในรูปภาพที่ 1



รูปภาพที่ 1 แสดงลักษณะของแก้วตัวอย่างที่เติม CeO<sub>2</sub> ที่ได้จากการหลอม


จากการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างที่เติม CeO<sub>2</sub> ปริมาณความเข้มข้น 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 และ 1.0 ร้อยละโดยโมล พบว่าค่าความหนาแน่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ CeO<sub>2</sub> ที่เพิ่มมากขึ้น อัน

เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักโมเลกุลของ  $\text{CeO}_2$  ที่มีค่ามากกว่า และเข้าไปแทนที่  $\text{B}_2\text{O}_3$  โดยมีค่าอยู่ระหว่าง  $2.9009 \pm 0.0017$  ถึง  $2.9295 \pm 0.0012$  กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ  $\text{CeO}_2$  เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กทริกแบบดั้งเดิม ซึ่งค่าดัชนีหักเหจะขึ้นอยู่กับค่าความหนาแน่น และสภาพการเกิดขั้วได้ของอะตอมในวัสดุ (Ruangtaweep, Y., 2011: 18) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง  $1.5440 \pm 0.0006$  ถึง  $1.5509 \pm 0.0005$  ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและดัชนีหักเหกับความเข้มข้นของแก้วที่เติม  $\text{CeO}_2$

ความเข้มข้นของ $\text{CeO}_2$ (mol%)	ความหนาแน่น ( $\text{g/cm}^3$ )	ค่าดัชนีหักเห
0.0	$2.9009 \pm 0.0017$	$1.5440 \pm 0.0006$
0.1	$2.9187 \pm 0.0001$	$1.5440 \pm 0.0006$
0.3	$2.9231 \pm 0.0019$	$1.5583 \pm 0.0005$
0.5	$2.9205 \pm 0.0011$	$1.5431 \pm 0.0004$
1.0	$2.9295 \pm 0.0012$	$1.5509 \pm 0.0005$

จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200 – 1100 นาโนเมตร ของแก้วตัวอย่างที่  $\text{CeO}_2$  ปริมาณความเข้มข้น 0.0, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสงสูงสุด ดังแสดงในรูปที่ 2 จากรูปที่ 2 ไม่พบค่าพีคของการดูดกลืนแสงสูงสุด



รูปที่ 2 กราฟแสดงค่าการดูดกลืนแสงของแก้วที่เติม  $\text{CeO}_2$  ความเข้มข้นต่าง ๆ ในช่วงความยาวคลื่น 300 - 2500 นาโนเมตร

จากการวิเคราะห์ค่าความแข็งของแก้วตัวอย่างที่เติม  $\text{CeO}_2$  ซึ่งมีปริมาณความเข้มข้นตั้งแต่ 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 และ 1.0 ร้อยละโดยโมล โดยการทดลองในครั้งนี้ใช้โมห์สเกล (Mohs Scale) เป็นเครื่องทดสอบความแข็งจะแบ่งสเกลความแข็งจากวัสดุแม่แบบออกเป็น 10 ชนิดด้วยกัน โดยการเรียงลำดับตัวเลขจาก 1-10 จะเป็นวัสดุจากอ่อนสุดไปถึงวัสดุที่แข็งที่สุด ผลการทดลองที่ได้คือ สเกลที่ได้จากวัดค่าความแข็งเท่ากับ 5.5 แสดงว่า แก้วที่ทำการทดลองในครั้งนี้มีความแข็งเทียบได้กับอะพาไทต์ (Apatite)

#### 4. สรุปผลการวิจัย

จากการทดลองหลอมแก้วที่เติม  $\text{CeO}_2$  ซึ่งมีปริมาณความเข้มข้นตั้งแต่ 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 และ 1.0 ร้อยละโดยโมล พบว่าตัวอย่างแก้วมีลักษณะใส จากการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นและค่าดัชนีหักเห พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ  $\text{CeO}_2$  การวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่างในช่วงความยาวคลื่น 200 – 2,500 นาโนเมตร ไม่พบค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นดังกล่าว การวิเคราะห์ค่าความแข็งของแก้วตัวอย่างที่เติม  $\text{CeO}_2$  มีความแข็งเทียบได้กับอะพาไทต์ (Apatite)

#### 5. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยนี้เป็นอย่างดี

#### 6. เอกสารอ้างอิง

- Biswas, A., Chakrabarti, S. and Acharya, H.N., (1997), Preparation and characterization of monolithic Pr-doped silica glasses -by a sol – gel method. **Materials Science and Engineering**, Vol. 49, pp 191–196.
- Jayshree, R. (2009). Barium borosilicate glass as a matrix for the uptake of dyes. **Journal of Hazardous Materials**, Vol. 172, pp. 457-464.
- Pascuta, P., Culea, E. (2012). Effect of gadolinium ions on the structure and magnetic properties of zinc-borate glasses and glass ceramics. **J Mater Sci**, Vol. 47, pp. 2345-2351.
- Pascuta, P. (2010). Structural investigations of some bismuth–borate–vanadate glasses doped with gadolinium ions. **J Mater Sci: Mater Electron**, Vol. 21, pp. 338–342.
- Pisarski, W.A., Goryczka, T., Wodecka-Dus, B., Plonska, M. and Pisarska, J., (2005), Structure and properties of rare earth-doped lead borate glasses. **Materials Science and Engineering**, Vol. 122, pp 94-95.
- Ruangtaweep, Y., Kaewkhao J., Kirdsiri K., Kedkaew C. and Limsuwan P. (2011). Properties of CoO doped in Glasses Prepared from Rice Hush Fly Ash in Thailand. **Materials Science and Engineering**, (18), 112008.
- Sugawara, K., Koshimizu, M., Yanagid, T., Fujimoto, Y., Haruki, R. , Nishikido, F., Kishimoto, S., Asai, K. (2015), Luminescence and scintillation properties of Ce-doped  $\text{Cs}_2\text{ZnCl}_4$  crystals. **Optical Materials**, 41, pp. 53–57.