

ผลของ Gd₂O₃ ต่อคุณสมบัติทางแสงของแก้วโซดาลาร์มบอเรต

Effect of Gd₂O₃ Doping on the Physical and Optical Properties of Soda Lime Borate Glasses

ณัฐพล ศรีสิทธิโกกุล^{1,2*} นิภาวรรณ บริสุทธิ์¹ ศิวัช ปรีเปรม¹
สาวิตรี สวัสดิ์¹ และ จักรพงษ์ แก้วขาว^{1,2}

¹สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
²ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*Nattapon2004@gmail.com

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของ Gd₂O₃ ที่เจือในแก้วโซดาลาร์มบอเรตต่อสมบัติทางกายภาพ และทางแสง ที่เตรียมจากสาร SiO₂, Na₂O, CaO, และ Gd₂O₃ ตามสูตร (65-x)SiO₂: 10CaO: 25Na₂O: x Gd₂O₃ เมื่อ x = 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล ค่าความหนาแน่นของแก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ Gd₂O₃ ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของมวลโมเลกุลของ Gd₂O₃ ที่เข้าไปแทนที่ SiO₂ เนื่องจากน้ำหนักโมเลกุลของ Gd₂O₃ มีค่ามากกว่า SiO₂ ค่าดัชนีหักเหของแก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ Gd₂O₃ ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม ซึ่งค่าดัชนีหักเหจะขึ้นอยู่กับค่าความหนาแน่น และสภาพการเกิดขั้วได้ออกอะตอมในวัสดุ

คำสำคัญ: Gd₂O₃, แก้วโซดาลาร์มบอเรต, สมบัติทางแสง, ดรรชนีหักเห, ทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม

Abstract

This paper studied effect of Gd₂O₃ doped on physical and optical properties of soda lime borate glasses, which were prepared from reagent grade powders of SiO₂, CaO, Na₂O and Gd₂O₃. The glasses containing chemical in (65-x)B₂O₃: 10CaO: 25Na₂O: xGd₂O₃ where x = 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 mol%. The density has been increased with the increase of Gd₂O₃ content. This indicates that increasing the molecular weight of oxide ions used in the glass was due to the replacing SiO₂ by Gd₂O₃. The refractive index was increased with increasing concentration of Gd₂O₃. This result shows similar trend with the density result. According to the classical dielectric theory, the refractive index depends on density and on polarizability of the atom in a given materials.

Keywords: Gd₂O₃, Soda Lime borate glasses, optical properties, refractive index, classical dielectric theory

1. บทนำ

แก้วที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมคือแก้วโซดาไลม์บอเรต ซึ่งมีสมบัติในการพอร์มตัวเป็นแก้วได้ง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง ใช้อุณหภูมิต่ำในการผลิตแก้ว และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างทันทีทันใดได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความต้านทานต่อสารเคมีได้ อย่างไรก็ตามแก้วโซดาไลม์นั้น สามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางแสงและคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ ปัจจุบันสารที่เติมลงในแก้วเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มคุณสมบัติให้แก้วมีความเหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ นั้นนิยมใช้ออกไซด์ของธาตุหายาก (Rare Earth Oxide; REⁿ⁺) ซึ่งจะให้เกิดปรากฏการณ์ลูมิเนสเซนซ์ (Luminescence)


ที่ดี โดยการเปล่งแสงลูมิเนสเซนซ์ (Luminescence) จะสอดคล้องกับการลดสถานะในชั้น 4f-4f และ 4f-5d ของ RE^{n+} สำหรับการลดสถานะของชั้น 4f-4f นั้นจะใช้รูปแบบการลูมิเนสเซนซ์ที่ดีตั้งแต่ช่วงอัลตราไวโอเล็ตถึงอินฟราเรด ซึ่งเป็นผลมาจากการก้ำกึ่งของอิเล็กตรอนในวง 5s หรือ 5p โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแก้วที่เติมไอออนของธาตุหายากเป็นที่สนใจอย่างสูงในวงการเลเซอร์ของแข็ง (Solid State Laser) ตัวขยายเชิงแสง (Optical Amplifier) และวัสดุตรวจวัดรังสีแกมมา เป็นต้น (Pascuta, P., 2012 : 47), (Pascuta, P., 2010 : 21), (Jayshree, R., 2009 : 172) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาสมบัติทางแสง และทางกายภาพของแก้วโซดาลาร์มบอเรตที่เติม Gd_2O_3

2. วิธีการทดลอง

แก้วโซดาลาร์มบอเรตที่เติม Gd_2O_3 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันในงานวิจัยนี้ถูกเตรียมขึ้นมาโดยใช้ระบบองค์ประกอบทางเคมี $(65-x)B_2O_3: 10CaO: 25Na_2O: xA$ mol% เมื่อ x คือ ปริมาณความเข้มข้นของ Gd_2O_3 ในเนื้อแก้ว 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์โดยโมล โดยใช้เทคนิคการหลอมและทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว โดยอุณหภูมิที่ $1,000^\circ C$ เป็นเวลา 3 ชม. หลังจากนั้น สารเคมีที่หลอมเหลวดังกล่าวจะถูกนำออกมาเทลงในแม่พิมพ์เหล็กสแตนเลสที่อุณหภูมิห้องเพื่อจัดรูปเป็นชิ้นงาน ชิ้นงานที่กำลังเย็นตัวถูกนำไปอบความร้อนที่อุณหภูมิ $500^\circ C$ นาน 3 ชม. เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเย็นตัวในเนื้อแก้ว นำแก้วที่เย็นตัวแล้วไปขัดให้มีขนาด $1.0 \times 1.5 \times 0.3$ cm³ เพื่อนำไปวิเคราะห์สมบัติด้านต่างๆ ของแก้วต่อไป เมื่อได้ตัวอย่างแก้วจากการหลอมแล้ว หลังจากนั้นจึงมาศึกษาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางแสง ได้แก่ ค่าดัชนีหักเหของแสง ค่าความหนาแน่น ค่าการดูดกลืนแสงช่วงยูวี-วิซิเบิล ในการศึกษาค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างจะใช้หลักการของอาร์คิมิดีส (Archimedes principle) โดยใช้อุปกรณ์ไมโครบาลานซ์แบบ 4-digit sensitive (AND, HR-200) การวัดค่าดัชนีหักเหของแก้วที่ได้ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่อง Abbe refractometer รุ่น 3Tของบริษัท ATAGO ประเทศญี่ปุ่น


3. ผลการวิจัย

ตัวอย่างแก้วโซดาลาร์มบอเรตที่เติม Gd_2O_3 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันที่เตรียมได้ พบว่าแก้วตัวอย่างที่ได้มีลักษณะใสไม่มีสี ดังแสดงในรูปภาพที่ 1




รูปภาพที่ 1 แก้วโซดาลาร์มบอเรตที่เติม Gd_2O_3 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน

จากการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นพบว่าค่าความหนาแน่นของตัวอย่างแก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ Gd_2O_3 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 2.4262 ± 0.0003 ถึง 2.6757 ± 0.0003 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ดังแสดงในรูปภาพที่ 2 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ Gd_2O_3 เมื่อทำการลดปริมาณของ B_2O_3 เนื่องจากน้ำหนักโมเลกุลของ Gd_2O_3 มีค่ามากกว่า B_2O_3




รูปภาพที่ 2 ความหนาแน่นของแก้วโซดาลาร์มบอเร็ตที่เติม Gd₂O₃ ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน

จากการวิเคราะห์หาค่าดัชนีหักเหพบว่าค่าดัชนีหักเหของตัวอย่างแก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ Gd₂O₃ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5245 ± 0.0001 ถึง 1.5413 ± 0.0004 ดังแสดงในรูปภาพที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม ซึ่งค่าดัชนีหักเหจะขึ้นอยู่กับค่าความหนาแน่น และสภาพการเกิดขั้วได้ของอะตอมในวัสดุ (Kaewkhao J., 2011 :18) ซึ่งเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการเกิดขั้วเชิงโพลกับความเข้มข้น จะพบว่าสภาพการเกิดขั้วเชิงโพลมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ Gd₂O₃ ซึ่งสอดคล้องกัน ดังแสดงในรูปภาพที่ 4



รูปภาพที่ 3 ค่าดัชนีหักเหของตัวอย่างแก้วโซดาลาร์มบอเร็ตที่เติม Gd₂O₃ ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน



รูปภาพที่ 4 สภาพการเกิดขั้วเชิงโมลของตัวอย่างแก้วโซดาลาร์มโบเรตที่เติม Gd₂O₃ ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน

4. สรุปผลการวิจัย

แก้วโซดาลาร์มโบเรตที่เติม Gd₂O₃ จะมีลักษณะใสไม่มีสี เมื่อเติม Gd₂O₃ จะได้แก้วสีน้ำตาล และมีสีน้ำตาลเข้มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของ Gd₂O₃ ให้มากขึ้น ค่าความหนาแน่นพบว่าค่าความหนาแน่นและค่าค่าดรรชนีหักเหของตัวอย่างแก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ Gd₂O₃ ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม ซึ่งค่าดรรชนีหักเหจะขึ้นอยู่กับค่าความหนาแน่น และสภาพการเกิดขั้วได้ของอะตอมในวัสดุ

5. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยนี้เป็นอย่างดี

6. เอกสารอ้างอิง

- Pascuta, P. , Culea, E. (2012). Effect of gadolinium ions on the structure and magnetic properties of zinc-borate glasses and glass ceramics. *J Mater Sci*, Vol. 47, pp. 2345-2351.
- Pascuta, P. (2010). Structural investigations of some bismuth–borate–vanadate glasses doped with gadolinium ions. *J Mater Sci: Mater Electron*, Vol. 21, pp. 338–342.
- Jayshree, R. (2009). Barium borosilicate glass as a matrix for the uptake of dyes. *Journal of Hazardous Materials*, Vol. 172, pp. 457-464.
- Ruangtaweep, Y., Kaewkhao J., Kirdsiri K., Kedkaew C. and Limsuwan P. (2011). Properties of CoO doped in Glasses Prepared from Rice Hush Fly Ash in Thailand. *Materials Science and Engineering*, (18), 112008.