

การเตรียมและศึกษาสมบัติของแก้วโซดาลาห์มซิลิเกต
ที่เติมออกไซด์ธาตุ निकิลร่วมกับทองแดง
Fabrication and Properties of Soda-lime Silicate Glass Doped
Nickel Oxide with Copper Ions

ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล^{1,2*} ปรางค์ทอง จันลาพันธ์¹ ศศิธร เทียนดำ¹
สาคร ศรีชมพู่¹ และ จักรพงษ์ แก้วขาว^{1,2}

¹สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
²ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*Nattapon2004@gmail.com

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาผลของการเติมออกไซด์ของทองแดงร่วมกับนิกเกิลในแก้วโซดาลาห์มซิลิเกตต่อสมบัติทางกายภาพ และทางแสง ที่เตรียมจากสาร SiO_2 , Na_2O , CaO , CuO และ NiO ตาม $(64.97-x)\text{SiO}_2: 10\text{CaO}: 25\text{Na}_2\text{O}: 0.02\text{NiO}: x\text{CuO}$ เมื่อ $x = 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$ และ 0.5 ร้อยละโดยโมล ค่าความหนาแน่นของแก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ CuO ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของมวลโมเลกุลของ CuO ที่เข้าไปแทนที่ SiO_2 เนื่องจากน้ำหนักโมเลกุลของ CuO มีค่ามากกว่า SiO_2 ค่าดัชนีหักเหของแก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ CuO ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กทริกแบบดั้งเดิม ซึ่งค่าดัชนีหักเหจะขึ้นอยู่กับค่าความหนาแน่น และสภาพการเกิดขั้วได้อะตอมในวัสดุที่เกิดการดูดกลืนแสงเกิดขึ้นที่ความยาวคลื่น 480 และ 710 นาโนเมตร

คำสำคัญ: ทองแดง, นิกเกิล, แก้วโซดาลาห์มซิลิเกต, สมบัติทางกายภาพ, พิศการดูดกลืนแสง

Abstract

This paper studied effect of co-doped copper with nickel oxide in soda lime silicate glasses on physical and optical properties, which were prepared from reagent grade powders of SiO_2 , Na_2O , CaO , CuO and NiO . The glasses containing chemical in $(64.97-x)\text{SiO}_2: 10\text{CaO}: 25\text{Na}_2\text{O}: 0.02\text{NiO}: x\text{CuO}$ where $x = 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$ and 0.5 mol%. The density has been increased with the increase of CuO content. This indicates that increasing the molecular weight of oxide ions used in the glass was due to the replacing SiO_2 by CuO . The refractive index was increases with increasing CuO concentration. According to the classical dielectric theory, the refractive index depend on density and on polarisabilities of the atom in a given materials. The absorption peaks occurred at 480 and 710 nm.

Keywords: copper, nickel, soda lime silicate glasses, physical properties, absorption peaks

1. บทนำ

การเกิดสีในแก้วอาจทำได้โดยการเติมสารออกไซด์ที่มีสีลงไป เช่นสารประกอบของธาตุทรานซิชันบางชนิด ทั้งนี้ในปัจจุบันแก้วสีนั้นนิยมนำมาใช้ในการทำเครื่องประดับตกแต่ง แก้วที่ได้รับความนิยมและใช้กันมากในระดับอุตสาหกรรม คือ แก้วโซดาลาห์มซิลิเกต (Soda lime silicate glass) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นง่ายต่อการฟอร์มตัวเป็นแก้ว ทนต่ออุณหภูมิสูงและการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างทันทีทันใดได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความต้านทานต่อสารเคมีได้พอสมควร การเตรียมแก้วโซดา โลมในปัจจุบันนี้ไม่ยากและใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน อีกทั้งแก้วโซดาโลมเป็นแก้วที่มีราคาถูก จึงเหมาะสมต่อการนำมาศึกษาถึง การเกิดสีในแก้ว โดยการพัฒนาแก้วสีมีความสำคัญมากในการนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการทำอัญมณีเทียมซึ่งมีมูลค่าการ ส่งออกหลายพันล้านบาทต่อปี (Khasa, S., 2001: 72), (Fatma, H.E., 2010: 77), (Xia, Q.X., 2012: 69) ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จะทำการศึกษาผลของการเติมออกไซด์ของทองแดงร่วมกับนิกเกิลในแก้วโซดalahm ซิลิเกตต่อสมบัติทางกายภาพ และทางแสง

2. วิธีการทดลอง

2.1 การเตรียมแก้วตัวอย่าง

แก้วโซดาร์ลาร์มซิลิเกตที่เติม NiO ร่วมกับ CuO ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ในงานวิจัยนี้ถูกเตรียมขึ้นมาโดยใช้ ระบบของค้ประกอบทางเคมีเป็น $(64.97-x)SiO_2: 10CaO: 25Na_2O: 0.02NiO: xCuO$ เมื่อ x คือ ปริมาณความเข้มข้นของ MnO_2 ในเนื้อแก้ว (0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 ร้อยละโดยโมล) โดยใช้เทคนิคการหลอมและทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว โดยอุณหภูมิที่ $1,200^{\circ}C$ เป็นเวลา 3 ชม. หลังจากนั้น สารเคมีที่หลอมเหลวดังกล่าวจะถูกนำออกมาเทลงในแม่พิมพ์เหล็กสแตน เลสที่อุณหภูมิห้องเพื่อจัดรูปเป็นชิ้นงาน ชิ้นงานที่กำลังเย็นตัวถูกนำไปอบความร้อนที่อุณหภูมิ $550^{\circ}C$ นาน 3 ชม. เพื่อลด ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเย็นตัวในเนื้อแก้ว นำแก้วที่เย็นตัวแล้วไปขัดให้มีขนาด $1.0 \times 1.5 \times 0.3 \text{ cm}^3$ เพื่อนำไป วิเคราะห์สมบัติด้านต่างๆ ของแก้วต่อไป

2.2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ

2.2.1 ความหนาแน่น (ρ)

ในการศึกษาค่าความหนาแน่นของตัวอย่างแก้ว ผู้วิจัยได้นำตัวอย่างแก้วมาวัดความหนาแน่นด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง รุ่น HR-200 ของบริษัท AND โดยอาศัยหลักของอาร์คิมิดีส ดังนั้นจะสามารถคำนวณค่าความหนาแน่นได้ดังสมการที่ (1)

$$\rho = \frac{W_{\text{air}}}{W_{\text{air}} - W_{\text{water}}} \times \rho_{\text{water}} \quad (\text{g/cm}^3) \quad (1)$$


เมื่อ W_{air} และ W_{water} คือ น้ำหนักของตัวอย่างเมื่อชั่งในอากาศและในน้ำ ตามลำดับ โดยความหนาแน่นของน้ำมีค่า เท่ากับ 1.0000 g/cm^3

2.3 การศึกษาสมบัติทางแสง

ผู้วิจัยได้ศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-Visible-NIR spectrophotometer รุ่น UV3600 ของ บริษัท Shimadzu ในช่วงความยาวคลื่น 300 - 1,500 นาโนเมตร


3. ผลการวิจัย

แก้วโซดาร์ลาร์มซิลิเกตที่เติม NiO ร่วมกับ CuO ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน พบว่าแก้วตัวอย่างที่ไม่ได้เติม CuO แก้วจะมีลักษณะใส มีสีน้ำตาลอ่อน เมื่อเติม CuO แก้วตัวอย่างจะมีสีผสมระหว่างน้ำตาลอ่อนกับฟ้า และจะมีสีฟ้าเข้มขึ้นเมื่อ ทำการเติม CuO ในปริมาณมากขึ้น ดังแสดงในรูปภาพที่ 1




รูปภาพที่ 1 แก้วโซดาร์ลาร์มซิลิเกตที่เติม NiO ร่วมกับ CuO ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน

จากการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นพบว่าค่าความหนาแน่นของตัวอย่างแก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ CuO โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 2.5265 ± 0.0009 ถึง 2.5472 ± 0.0024 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ดังแสดงในรูปภาพที่ 2 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ CuO เมื่อทำการลดปริมาณของ SiO₂ เนื่องจากน้ำหนักโมเลกุลของ CuO มีค่ามากกว่า SiO₂




รูปภาพที่ 2 ความหนาแน่นของแก้วโซดาร์ลาร์มซิลิเกตที่เติม NiO ร่วมกับ CuO ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน

จากการวิเคราะห์หาค่าดัชนีหักเหพบว่าค่าดัชนีหักเหของตัวอย่างแก้ว มีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ CuO โดยมีค่าอยู่ระหว่าง โดยที่มีค่าอยู่ระหว่าง 1.5085 ± 0.0006 ถึง 1.5191 ± 0.0008 ดังแสดงในรูปภาพที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม ซึ่งค่าดัชนีหักเหจะขึ้นอยู่กับค่าความหนาแน่น และสภาพการเกิดขั้วได้ของอะตอมในวัสดุ (Kaewkhao J., 2011 :18)



รูปภาพที่ 3 ค่าดัชนีหักเหของแก้วโซดาร์ลาร์มซิลิเกตที่เติม NiO ร่วมกับ CuO ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน

จากการวิเคราะห์สเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200-1,100 นาโนเมตร ของแก้วโซดาร์ลาร์มซิลิเกตที่เติม NiO ร่วมกับ CuO ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน แสดงในรูปภาพที่ 4 พบว่า แก้วดังกล่าวมีการดูดกลืนโฟตอนในช่วงความยาวคลื่นช่วงแสงที่ตามองเห็น (VIS) ที่ความยาวคลื่นประมาณ 440 และ 770 นาโนเมตรนาโนเมตร โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะมีความเข้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ CuO ที่เพิ่มมากขึ้น



รูปภาพที่ 4 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วโซดาร์ลาร์มซิลิเกตที่เติม NiO ร่วมกับ CuO ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน

4. สรุปผลการวิจัย

แก้วโซดาร์ลาร์มซิลิเกตที่เติม NiO ร่วมกับ CuO ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน จะมีลักษณะใส มีสีน้ำตาลอ่อน เมื่อเติม CuO แก้วตัวอย่างจะมีสีผสมระหว่างน้ำตาลอ่อนกับฟ้า และจะมีสีฟ้าเข้มขึ้นเมื่อทำการเติม CuO ในปริมาณมากขึ้นค่าความหนาแน่นพบว่าค่าความหนาแน่นและค่าค่าดัชนีหักเหของตัวอย่างแก้วมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ CuO ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบดั้งเดิม ซึ่งค่าดัชนีหักเหจะขึ้นอยู่กับค่าความหนาแน่น และสภาพการเกิดข้อได้ของอะตอมในวัสดุ จากการวิเคราะห์สเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200-1,100 นาโนเมตร ของแก้วโซดาร์ลาร์มซิลิเกตที่เติม NiO ร่วมกับ CuO ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน แก้วดังกล่าวมีการดูดกลืนโฟตอนในช่วงความยาวคลื่นช่วงแสงที่ตามองเห็น (VIS) ที่ความยาวคลื่นประมาณ 440 และ 770 นาโนเมตรนาโนเมตร โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะมีความเข้มเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ CuO ที่เพิ่มมากขึ้น

5. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยนี้เป็นอย่างดี

6. เอกสารอ้างอิง

- Khasa, S., Seth, V.P., Ashish, A., Murali Krishna, R., Gupta, S.K., Chand, P. (2001). Effect of nickel ions on electron paramagnetic resonance, DC conductivity and thermal behavior in vanadyl doped NiO·Li₂O·B₂O₃ glasses, **Materials Chemistry and Physics**. Vol. 72, pp. 366–373.
- Fatma, H.E., Reham, M.M., Mona, A.O., Samir, Y.M. (2010). UV–visible, Raman and E.S.R. studies of gamma-irradiated NiO-doped sodium metaphosphate glasses, **Spectrochimica Acta Part A**. Vol. 77, pp. 717–726.
- Xia, Q.X., Hui, K.S., Hui, K.N., Hwang, D.H., Lee, S.K., Zhou, W., Cho, Y.R., Kwon, S.H., Wang, Q.M., Son, Y.G. (2012). A facile synthesis method of hierarchically porous NiO nanosheets, *Materials Letters*. Vol. 69, pp. 69–71
- Ruangtaweep, Y., Kaewkhao J., Kirdsiri K., Kedkaew C. and Limsuwan P. (2011). Properties of Gd₂O₃ doped in Glasses Prepared from Rice Hush Fly Ash in Thailand. **Materials Science and Engineering**, (18), 112008.