

การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงในแก้วบอเรตที่เติม CuO Study of Physical and Optical Properties in Borate Glass Doped with Copper Oxide

ยศกิต เรืองทวีป^{1,2*} อรอนงค์ แซ่มเล็ก³ พรรษา น้อยทิม³ และ จักรพงษ์ แก้วขาว^{1,2}

¹ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

²โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

³ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

*Yotsakitt@hotmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ทำการเตรียมแก้วบอเรตโดยวิธีการหลอมแล้วทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว จากนั้นศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของแก้วตัวอย่าง โดยแก้วถูกเตรียมในอัตราส่วน $20\text{Na}_2\text{O} : 20\text{CaO} : 20\text{Al}_2\text{O}_3 : (40-x)\text{B}_2\text{O}_3 : x\text{CuO}$ โดยที่ x คือปริมาณ CuO ที่ใส่ลงไปปริมาณต่าง ๆ กัน คือ 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยโมลตามลำดับ ผลที่ได้พบว่าแก้วตัวอย่างมีสีโทนน้ำเงินซึ่งสอดคล้องกับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ Cu^{2+} ที่ 760 นาโนเมตร และค่าโคออดิเนตสีในระบบ $\text{CIE } L^* a^* b^*$ จากเครื่อง ยูวี – วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ส่วนค่าความหนาแน่นและค่าดรรชนีหักเหมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน โดยความหนาแน่นมีค่าอยู่ในช่วง 2.4158-2.4996 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และค่าดรรชนีหักเหอยู่ในช่วง 1.5299-1.5484

คำสำคัญ: แก้วบอเรต, สเปกตรัมการดูดกลืนแสง, สมบัติทางแสง

Abstract

In this work, the glass samples were prepared by the normal melt-quench technique. The physical and optical properties of borate glasses doped with CuO in composition $20\text{Na}_2\text{O} : 20\text{CaO} : 20\text{Al}_2\text{O}_3 : (40-x)\text{B}_2\text{O}_3 : x\text{CuO}$ (where $x = 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 \text{ mol}\%$) have been investigated. The results show that the optical absorption spectra of glass samples were measured by UV-visible spectrophotometer in the wavelength range 300-1100 nm. The absorption peaks locate around 760 for all CuO concentration that are associated to Cu^{2+} ions and produce the blue color. The color of glasses were also measured in $\text{CIE } L^ a^* b^*$ system. Moreover, the glass samples have a density of 2.4158 to 2.4996 g/cm^3 and the refractive of 1.5299 to 1.5484.*

Keywords: Glasses, Absorption spectra, Optical properties

1. บทนำ

ในปัจจุบันการเติมธาตุโลหะทรานซิชันในแก้วชนิดต่าง ๆ เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมและไอออนของโลหะทรานซิชันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้ว โดยเฉพาะสมบัติทางแสงสามารถก่อให้เกิดสีต่าง ๆ ในแก้วได้ และที่สำคัญที่สุดของโลหะทรานซิชันคือ มีเลขออกซิเดชันได้หลายค่าและต่างกัน 1 หน่วย หรือมากกว่า แต่ละเลขออกซิเดชันให้สีที่แตกต่างกัน ทำให้ธาตุโลหะทรานซิชัน

บางชนิดสามารถเกิดสีสันได้หลากหลาย (พินิต รัตนานุกูล, 2549 และ El Batal et al., 2012) คอปเปอร์ออกไซด์ (CuO) เป็นธาตุโลหะทรานซิชันที่มีเลขออกซิเดชันได้ 2 ค่า คือ Cu^+ และ Cu^{2+} ขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพการหลอมแก้ว การเพิ่มอุณหภูมิในการหลอม ระยะเวลาในการหลอม และการเติมสารรีดิวซ์บางชนิด Cu^{2+} จะให้สีโทนน้ำเงิน มักเกิดจากการหลอมแก้วในสภาวะบรรยากาศปกติ ส่วน Cu^+ จะให้สีโทนแดง นิยมใช้ทำแก้วสีแดงทับทิม (Gold Ruby Glass) เกิดจากการหลอมแก้วในสภาวะพิเศษ และมีการเติมสารรีดิวซ์บางชนิดลงไป (Petkova, 2013 และ Bring, 2006) นอกจากนี้ฤทธิ์พลของคอปเปอร์ที่มีต่อสมบัติของแก้วชนิดต่าง ๆ ก็ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันด้วย (Bamford, 1977) ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาวิจัย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาผลของคอปเปอร์ออกไซด์ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและทางแสงในแก้วบอเร็ต

2. วิธีการดำเนินการวิจัย

2.1 การหลอมแก้ว

เตรียมส่วนผสมในการหลอมแก้วจากร้อยละโดยโมลของสารเคมีต่าง ๆ ในสูตร $20\text{Na}_2\text{O} : 20\text{CaO} : 20\text{Al}_2\text{O}_3 : (40-x)\text{B}_2\text{O}_3 : x\text{CuO}$ โดยที่ x คือปริมาณ CuO ที่ใส่ลงไปเป็นปริมาณต่าง ๆ กัน คือ 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยโมล ตามลำดับ จากนั้นผสมสารเคมีทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกันลงในเบ้าหลอม และนำเข้าเตาหลอมไฟฟ้าโดยให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องจนถึงอุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส ค้างไว้เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อให้สารประกอบหลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้น้ำแก้วเหลว หลังจากนั้นเปิดฝาดานำเอาเบ้าหลอมออกจากเตาเผาและเทน้ำแก้วเหลวลงในแม่พิมพ์เหล็กกล้าไร้สนิม ที่ตั้งไว้จนแก้วเริ่มแข็งตัวจึงนำแก้วออกจากแม่พิมพ์ แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เมื่อแก้วเย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิห้อง จะถูกนำไปตัดและขัดให้มีขนาด $1.0 \times 1.5 \times 0.3$ ลูกบาศก์เซนติเมตร เพื่อนำไปวิเคราะห์คุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของแก้ว

2.2 การวัดคุณสมบัติแก้ว


งานวิจัยได้ทำการวัดค่าดัชนีหักเหของแสงด้วยเครื่อง Abbe Refractometer (ATAGO 3-T) และหาความหนาแน่นของแก้วด้วยหลักอาคิมิตีส ดังสมการที่ 1

$$\rho = \frac{W_A}{W_A - W_B} \times \rho_{\text{water}} \quad (1)$$

เมื่อ W_A คือน้ำหนักของแก้วในอากาศและ W_B คือน้ำหนักของแก้วในไซลีน และความหนาแน่นของไซลีน (ρ_{water}) มีค่าเท่ากับ 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตัวอย่างแก้วไปวัดการดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่องยูวี – วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Variance Cary-50) ที่ช่วงความยาวคลื่น 300-1100 นาโนเมตร และวัดสีของแก้วในระบบ CIE $L^*a^*b^*$


3. ผลการวิจัย

จากการทดลองหลอมแก้วที่เติม CuO ในปริมาณ 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยโมล ตามลำดับพบว่าแก้วตัวอย่างที่ได้มีลักษณะใสและสีเป็นเนื้อเดียวกัน โดยแก้วที่ไม่เติม CuO จะมีลักษณะใสไม่มีสี และสังเกตเห็นสีโทนน้ำเงินในแก้วที่มีการเติม CuO โดยความเข้มของสีเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของ CuO ดังแสดงในรูปภาพที่ 1




รูปภาพที่ 1 แก้วตัวอย่างที่เติม CuO ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ

เมื่อนำแก้วตัวอย่างมาวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วง 300 – 1,100 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี – วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ พบว่ามีช่วงการดูดกลืนของ Cu^{2+} อยู่ในบริเวณ 760 นาโนเมตร แสดงดังรูปภาพที่ 2 โดยมีเปลี่ยนแปลงของระดับชั้นพลังงานจาก ${}^2\text{B}_{1g}$ ไปยัง ${}^2\text{B}_{2g}$ ของแก้วตัวอย่างทุกความเข้มข้น ซึ่งผลที่ได้นี้สอดคล้องกับการเกิดสีโทนน้ำเงินในแก้วของ Kaewkhao J. et al. (2008) สำหรับค่าโคออดิเนตสีในระบบ $\text{CIE L}^*\text{a}^*\text{b}^*$ ของแก้วตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 3 พบว่าค่าสีที่ได้สอดคล้องกับสีของแก้วที่เห็นด้วยตาเปล่า และยังพบอีกว่าค่าสีน้ำเงินของแก้วจะสูงสุดที่ความเข้มข้นที่ 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยโมล




รูปภาพที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วง 300 – 1,100 นาโนเมตร ของแก้วตัวอย่าง




รูปภาพที่ 3 ค่าโคออดิเนตสีในระบบ $\text{CIE L}^*\text{a}^*\text{b}^*$ ของแก้วตัวอย่าง

สำหรับค่าความหนาแน่นและค่าดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่าง พบว่าความหนาแน่นแก้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณความเข้มข้นของ CuO เพิ่มขึ้น โดยค่าความหนาแน่นที่วัดได้มีค่าตั้งแต่ 2.4158-2.4996 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นนี้ ยังส่งผลให้ค่าดัชนีหักเหของแก้วเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยการเพิ่มขึ้นของดัชนีหักเห

ตามค่าความหนาแน่นเป็นไปตามทฤษฎี ไดอิเล็กทริกแบบคลาสสิก (classical dielectric theory) (Marler, 1988) ที่อธิบายว่าค่าดัชนีหักเหเพิ่มขึ้นกับความหนาแน่นและค่าโพลาไรเซบิลิตี้ของตัวกลาง ซึ่งค่าดัชนีหักเหที่วัดได้มีแนวโน้มใกล้เคียงกับค่าความหนาแน่น โดยมีค่าตั้งแต่ 1.5299-1.5484 แสดงดังรูปที่ 4-5



รูปภาพที่ 4 ความหนาแน่นของแก้วตัวอย่าง



รูปภาพที่ 5 ค่าดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่าง

4.สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้ได้ทำการหลอมแก้วในสูตร $20\text{Na}_2\text{O} : 20\text{CaO} : 20\text{Al}_2\text{O}_3 : (40-x)\text{B}_2\text{O}_3 : x\text{CuO}$ โดยที่ x คือปริมาณ CuO ที่ใส่ลงไปเป็นปริมาณต่าง ๆ กัน คือ 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยโมล โดยทำการหลอมที่อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส ค้างไว้เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วตัวอย่าง ผลที่ได้พบว่าแก้วมีสีโทนน้ำเงินในแก้วที่มีการเติม CuO ทุกความเข้มข้น โดยความเข้มของสีเพิ่มมากขึ้นเมื่อความเข้มข้นของ CuO เพิ่มขึ้น สำหรับค่าสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่าง พบว่าช่วงการดูดกลืนแสงอยู่ในบริเวณ 760 นาโนเมตร ซึ่งสอดคล้องกับค่าโคออดิเนตสีในระบบ CIE $L^*a^*b^*$ ส่วนค่าความหนาแน่นและค่าดัชนีหักเหมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน โดยค่าความหนาแน่นมีค่าอยู่ในช่วง 2.4158-2.4996 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และค่าดัชนีหักเหอยู่ในช่วง 1.5299-1.5484

5. เอกสารอ้างอิง

- พินิต รัตนานุกูล. (2549). เคมี 2 (ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม S ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม P ธาตุทรานซิชั่น แลนทาไนด์และออกทีไนด์ ของแข็ง). กรุงเทพฯ : มุลนิธิ สอวน.
- Bamford, C.R. (1977). **Colour Generation and Control in Glass**. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam.
- ElBatal, H. A., Abdelghany, A. M., & Ali, I. S. (2012). Optical and FTIR studies of CuO-doped lead borate glasses and effect of gamma irradiation. **Journal of Non-Crystalline Solids**, 358 (4), 820-825.
- Marler, B. (1988). On the Relationship between Refractive Index and Density for SiO₂-polymorphs. **Physics and Chemistry of Minerals**, 16 (3), 286-290.
- Petkova, P., Touiri, H., & Soltani, M. T. (2013). Spectroscopic Properties of Cu Doped (80-x)Sb₂O₃-20Li₂O-xMoO₃ Glasses. **Acta Physica Polonica**, 123(2), 205-206.
- Bring, T. (2006). **Red glass coloration – The colrimatric and structural study**. Doctoral Thesis in Chemistry, Stockholm, Sweden.
- Kaewkhao, J., Rhianphumikarakit, S., & Udomkan, A. (2008). ESR and Optical Absorption Spectra of Copper (II) Ions in Glasses. **Advanced Materials Research**, 55-57, 849-852.