

การศึกษาองค์ประกอบของขี้เถ้าข้าวฟ่าง

STUDY ON COMPOSITIONS OF SORGHUM ASH

กิติพันธ์ บุญอินทร์* โขติรส กันภัย และ สุนีย์ บุญเกิด

ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*kboonin@hotmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขี้เถ้าของข้าวฟ่างที่อุณหภูมิการเผาแตกต่างกันโดยใช้เทคนิคเอกซเรย์สเปกโตรมิเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ (เผาโรง, 400°C, 600°C, 800°C และ 1,000°C) ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ผลที่ได้พบว่าอุณหภูมิที่ 400°C มีปริมาณซิลิกาสูงกว่า 50% โดยน้ำหนัก รองลงมาคือ อุณหภูมิปกติ และน้อยที่สุดคือ อุณหภูมิที่ 1,000°C จากผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าขี้เถ้าของข้าวฟ่าง อุณหภูมิที่ 400°C มีความเป็นไปได้ที่จะใช้แทนหรือเติมเป็นสารซิลิกาในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแก้วได้

คำสำคัญ: ขี้เถ้า ข้าวฟ่าง ขี้เถ้าชีวมวล เอกซเรย์สเปกโตรมิเตอร์

Abstract

This study feasibility apply of major millet In temperature. Different sintering temperature by x-rays fluorescence (burnt from industrial factory, 400°C, 600°C, 800°C and 1,000°C) under same condition. The result showed that 400°C volume silica of < 50 wt.% by atmosphere and low temperature 1,000 °C. .These results indicated major millet temperature 400°C. . May be used as substituted or additive of silica source in the glass manufacturing process. *This paper presents a guideline for preparing a paper to submit for publishing in the conference proceeding. The paper describes the format, the sizes, and font types used in each section.*

Keywords: Ash, Sorghum, Biomass ash, x-rays fluorescence spectrometer

1. บทนำ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรมากกว่าร้อยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมผลพลอยได้ที่สำคัญนอกเหนือจากผลผลิตการเกษตร คือ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว แกลบ กากอ้อย กากใยและขี้ข้าวฟ่าง เป็นต้น ซึ่งการกำจัดนั้นเกษตรกรใช้วิธีการเผาทำลายเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรดังกล่าว จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ โดยกรมควบคุมมลพิษได้ระบุว่าค่าการปลดปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จากการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมีค่า 7 กิโลกรัม ทุก 1,000 กิโลกรัมของเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ถูกเผาไหม้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันพิษ [1] โดยเฉพาะ อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มีใครนำขี้เถ้าดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการใช้ขี้เถ้าจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่เหลือใช้อย่างแท้จริง ประโยชน์ที่ได้คือ ลดปัญหาสภาพแวดล้อมทางฝุ่นละอองซึ่งปล่อยสู่บรรยากาศ ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ประมาณ 60 โรงงานทั่วประเทศ ข้อมูลพืชชีวมวลทั้งหมดในปี 2551 มีจำนวน 98 ล้านตัน ซึ่งหากมีการเผาแล้วจะเหลือขี้เถ้าประมาณ 20 ล้านตันในแต่ละปี [2] การปลูกข้าวฟ่างเพื่อนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเอทานอลนั้นต่ำกว่าต้นทุนในการปลูกอ้อยและข้าวโพดพอสสมควร ข้าวฟ่างมี

ลักษณะคล้ายอ้อยคือมีสารให้ความหวานแต่ไม่ตกผลึกเป็นน้ำตาลทว่าสามารถนำน้ำหวานมาหมักและผลิตเป็นเอทานอลได้เหมือนกัน และพบว่าเอทานอลที่ได้จากข้าวฟ่างก็มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากเอทานอลที่ผลิตได้จากอ้อย ข้าวฟ่างจะให้พลังงานค่อนข้างสูงราว 8 หน่วยต่อพลังงานที่ใช้ในการ เพาะปลูกและการผลิต 1 หน่วย ซึ่งพอๆ กับพลังงานจากน้ำตาลอ้อย และมากกว่า พลังงานที่ได้จากข้าวโพดถึง 4 เท่าการใช้ข้าวฟ่างเป็นวัตถุดิบเสริมในระบบการผลิตเอทานอลจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลของโรงงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและสามารถนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อผลิตแก๊สโซลีนได้เช่นเดียวกันจึงทำให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวฟ่างเพิ่มขึ้นเมื่อมีการผลิตเป็นพลังงานทดแทนจำนวนมากจึงพบปัญหาการโยกย้ายที่เสียจากการกลั่นเอาน้ำตาลเป็นจำนวนมาก จากการเผาทำลายข้าวฟ่างวัสดุเหลือทิ้ง ทำให้ได้ส่วนที่เสียจากการเผาทำลายที่ไม่มีราคา ได้แก่ขี้เถ้า ซึ่งมีสารประกอบ เช่น ซิลิคอนไดออกไซด์(SiO₂) อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al₂O₃) และเหล็กออกไซด์(Fe₂O₃) [3] โดยสารประกอบเหล่านี้สามารถเป็นแหล่งของวัตถุดิบในการนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมแก้วและอุตสาหกรรมเซรามิกเพื่อทำให้เศษวัสดุเหลือทิ้งของข้าวฟ่างที่ไม่มีราคาแต่มีปริมาณมหาศาลจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม มาแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่าโดยนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในภาคอุตสาหกรรมและช่วยเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ของข้าวฟ่างต่อไป

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จักรพงษ์ แก้วขาว, จิตรา เกตุแก้ว, อาทร โภคโคยพิสิฐ และพิเชษฐ ลีสุวรรณ, 2009 ได้ศึกษาผลของอุณหภูมิในการเผาต่อปริมาณ และโครงสร้างซิลิกาของขี้เถ้าชีวมวลในประเทศไทย ผลของอุณหภูมิในการเผาต่อปริมาณซิลิกาของขี้เถ้าชีวมวลถูกวัดโดยเทคนิคเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโตรมิเตอร์แบบกระจายพลังงาน ตัวอย่างชีวมวลที่เก็บ ได้แก่ แกลบ ใบอ้อย ฟางข้าว ไม้ยูคาลิปตัส ชานอ้อย ก้านใบปาล์ม ทะลายปาล์ม กะลามะพร้าว ชังข้าวโพด ต้นมันสำปะหลัง และไม้ยางพารา โดยนำชีวมวลดังกล่าวไปเผาที่อุณหภูมิแตกต่างกัน (400°C 600°C 800°C และ 1,000°C) และค้างอุณหภูมิในการเผา 3 ชั่วโมง ผลที่ได้พบว่า ขี้เถ้าแกลบ, ขี้เถ้าใบอ้อย, ขี้เถ้าฟางข้าว, ขี้เถ้าก้านใบปาล์มที่ทุกอุณหภูมิการเผา และขี้เถ้าชานอ้อยที่อุณหภูมิ 800°C และ 1,000°C มีปริมาณซิลิกามากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และน่าจะสามารถใช้เป็นแหล่งซิลิกาสำหรับกระบวนการผลิตแก้วบางชนิดเช่นแก้วสำหรับเครื่องประดับ หรืออัญมณีเทียมเป็นต้น [4]

Y. Ruangtaweep, J. Kaewkhao, C. Kedkaew และ P. Limsuwan, 2010 ได้ศึกษาองค์ประกอบและเฟสของขี้เถ้าล่อยชีวมวลที่สำคัญในประเทศไทยที่อุณหภูมิการเผาแตกต่างกันโดยใช้เครื่อง X-Rays Fluorescence spectrometer (XRF) และ X - Rays Diffractometer (XRD) ขี้เถ้าชีวมวลที่เผาอุณหภูมิแตกต่างกัน (400°C 600°C 800°C และ 1,000°C) ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ผลที่ได้พบว่าขี้เถ้าแกลบ ขี้เถ้าใบอ้อย ขี้เถ้าฟางและขี้เถ้าก้านใบปาล์มที่ทุกอุณหภูมิการเผาและขี้เถ้าชานอ้อยที่อุณหภูมิ 800°C และ 1,000°C จะมีปริมาณซิลิกามากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ดังนั้นขี้เถ้าแกลบ ขี้เถ้าใบอ้อย ขี้เถ้าฟาง ขี้เถ้าก้านใบปาล์ม ขี้เถ้าชานอ้อย จึงถูกค้นพบว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ SiO₂ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขี้เถ้าแกลบ ขี้เถ้าใบอ้อย ขี้เถ้าฟาง ขี้เถ้าก้านใบปาล์ม ขี้เถ้าชานอ้อย อาจจะใช้แทนหรือเป็นแหล่งซิลิกาสำหรับกระบวนการผลิตแก้ว [5]

Y. Ruangtaweep, J. Kaewkhao, K. Kirdsiri, C. Kedkaew และ P. Limsuwan, 2011 ได้ศึกษาคุณสมบัติของแก้วจากขี้เถ้าแกลบที่มีการเจือ CaO ลงไปในแก้วจากขี้เถ้าแกลบถูกเตรียมขึ้นโดยใช้ขี้เถ้าแกลบที่เผาในอุณหภูมิต่างๆ กัน องค์ประกอบของขี้เถ้าแกลบถูกวิเคราะห์โดย Energy Dispersive X-Ray Fluorescence spectrometer (EDXRF) และ X - Rays Diffractometer (XRD) ตามลำดับ แก้วถูกหลอมจากขี้เถ้าแกลบตามสูตร 20Na₂O : 1.0Al₂O₃ : 13B₂O₃ : 6.3CaO : 0.2Sb₂O₃ : 4.5BaO : 55SiO₂ (ขี้เถ้าแกลบใช้เป็นแหล่ง SiO₂) ค่าความหนาแน่นของแก้วจากขี้เถ้าแกลบจะมีค่ามากกว่าความหนาแน่นรวมแก้วจาก SiO₂ บริสุทธิ์ภายใต้สูตรและเงื่อนไขการจัดเตรียมเดียวกัน ผลลัพธ์เหล่านี้สอดคล้องกับค่าดัชนีการหักเหของแก้วจากขี้เถ้าแกลบ แก้วจากขี้เถ้าแกลบจะไม่มีสีซึ่งเกิดจากการดูดกลืนในช่วงอัลตราไวโอเล็ต แก้วสีน้ำเงินถูกหลอมจากขี้เถ้าแกลบที่เติม CoO ในปริมาณที่แตกต่างกันซึ่งแก้วดังกล่าวไม่พบความสัมพันธ์ของค่าความหนาแน่นและค่าดัชนีหักเหของแก้วกับความเข้มข้นของ CoO ในระบบแก้วจากสเปกตรัมการดูดกลืนพบการดูดซึมสูงสุดที่ความยาวคลื่นประมาณ 600 นาโนเมตรและความเข้มข้นของการดูดกลืนสูงสุดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้น CoO ซึ่งสอดคล้องกับการถ่ายเทพลังงานในระดับ ⁴A₂(F) ⁴T₁(4P) ของ Co²⁺ ในสมมาตร tetrahedral [6]

3. วิธีการดำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้ได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาซีเมนต์ของข้าวฟ่างที่เหลือจากภาคเกษตรกรรมโดยทำการเก็บตัวอย่างซีเมนต์ ศึกษาสมบัติของซีเมนต์ในด้านองค์ประกอบและโครงสร้าง เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนำไป

ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง

3.1.1 เก็บตัวอย่างและเตรียมซีเมนต์ข้าวฟ่างโดยการจำลองการเผาในบรรยากาศปกติจากวัสดุชีวมวล

3.1.2 เผาซีเมนต์ที่เหลือทิ้งนั้นซ้ำที่อุณหภูมิต่างๆโดยอุณหภูมิให้สูงขึ้นดังต่อไปนี้ 400, 600, 800, และ 1,000 องศาเซลเซียส เพื่อดูความเป็นไปได้ในการเพิ่มความบริสุทธิ์ของสารซิลิกาโดยลักษณะทั่วไปของซีเมนต์แสดงดังภาพที่ 1 ซีเมนต์เผาไล่ อุณหภูมิ 400°C, 600°C, 800°C และ 1,000°C



อุณหภูมิ 400°C



อุณหภูมิ 600 °C



อุณหภูมิ 800°C




อุณหภูมิ 1,000 °C


ภาพที่ 1 ลักษณะทั่วไปของซีเมนต์ที่อุณหภูมิต่างๆ

3.1.3 วิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบของซีเมนต์ของข้าวฟ่างโดยใช้ XRF เพื่อศึกษาสารปนเปื้อนที่อาจจะมีผลต่อการเกิดสีที่ติดมาในซีเมนต์


4. ผลการดำเนินงาน




ภาพที่ 2 ปริมาณองค์ประกอบของซีเมนต์ชีวมวลที่จำลองการเผาในบรรยากาศปกติ




ภาพที่ 3 ปริมาณองค์ประกอบของซีเถ้าชีวมวลที่จำลองการเผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส




ภาพที่ 4 ปริมาณองค์ประกอบของซีเถ้าชีวมวลที่จำลองการเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 5 ปริมาณองค์ประกอบของซีเถ้าชีวมวลที่จำลองการเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 6 ปริมาณองค์ประกอบของซีเถ้าชีวมวลที่จำลองการเผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 7 เปรียบเทียบปริมาณซิลิกา (SiO_2) ในซีเถ้าชีวมวลที่อุณหภูมิที่ต่างกัน

จากการเปรียบเทียบซิลิกาของซีเถ้าข้าวฟ่างที่อุณหภูมิ ปกติ 400, 600, 800 และ 1,000 องศาเซลเซียส ตามลำดับ พบว่าปริมาณซิลิกาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส มีปริมาณมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 51.09 % รองลงมาคืออุณหภูมิ ปกติ, 600, 800 และ อุณหภูมิที่ 1,000 องศาเซลเซียส มีปริมาณซิลิกาน้อยที่สุดตามลำดับ

5. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

จากการศึกษาองค์ประกอบของซีเถ้าของข้าวฟ่าง พบว่า องค์ประกอบส่วนใหญ่ คือซิลิกา ทั้งนี้ซิลิกาที่อยู่ในซีเถ้าสามารถนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้หลายประเภท เมื่อทำการเผาซีเถ้าข้าวฟ่างในอุณหภูมิ 400, 600, 800 และ 1,000 องศาเซลเซียสตามลำดับ ซึ่งจากผลการทดลองจะพบว่าที่อุณหภูมิ 400 ค่าเท่ากับ 51.09 % รองลงมาคืออุณหภูมิปกติ, 600, 800 และอุณหภูมิที่ 1,000 องศาเซลเซียส มีปริมาณซิลิกาน้อยที่สุดตามลำดับ ทั้งนี้ในการใช้งานในระดับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะคำนึงถึงปริมาณซิลิกา ซึ่งซีเถ้าที่มีปริมาณซิลิกามากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น อุณหภูมิ 400 จึงน่าจะเป็นวัสดุที่มีความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง

6. เอกสารอ้างอิง

- [1] กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2554). “โครงการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างมีส่วนร่วม”. ค้นเมื่อ กุมภาพันธ์, 20, 2556, จาก http://www.compost.mju.ac.th/province/2554/Waste.Management/puy_xinthryi_wiswkrmm_m_co_1.html
- [2] นันทวรรณ วิจิตรวาทการ. (2547). “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินการตาย อัตราการป่วย และผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์อันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ”. กรุงเทพฯ: สำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย
- [3] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. กระทรวงพลังงาน. (2551). “ศักยภาพชีวมวลของประเทศไทย 2550/2551”. ค้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2556. จาก <http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=437>.
- [4] จักรพงษ์ แก้วขาว, จิตรา เกตุแก้ว, อาหาร โภคโคยพิสิฐ และพิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ.(2009). “ผลของอุณหภูมิในการเผาต่อปริมาณ และโครงสร้างซิลิกาของซีเถ้าชีวมวลในประเทศไทย”.กรุงเทพฯ.
- [5] Y. Ruangtawee, J. Kaewkhao, K. Kirdsiri, C. Kedkaew and P. Limsuwan, “Properties of CoO doped in Glasses Prepared from Rice Husk Fly Ash in Thailand”, Materials Science and Engineering, 18, 2010, pp. 1-5.
- [6] Y. Ruangtawee, J.Kaewkhao C. Kedkaew and P. Limsuwan, “Investigation of Biomass Fly Ash in Thailand for Recycle to Glass Production”, Procedia Engineering, 8, 2010, pp. 58-61.