

ลักษณะการเปล่งแสงของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิเนียมโบรเรตที่เจือด้วยไอออนของโฮลเมียม

Luminescence Characteristics of NaCaAlB Glass doped with Ho³⁺ Ions

อัมพร นิลนนท์¹ และณัฐพล ศรีสิทธิโชคกุล^{1,2*}

¹สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

²ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

*Nattapon2004@gmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ทำเพื่อศึกษาลักษณะการเปล่งแสงของแก้ว NaCaAlB ที่เจือด้วยไอออนของโฮลเมียม แก้วตัวอย่างมีสูตรเคมี $20\text{CaO} : 10\text{Na}_2\text{O} : 5\text{Al}_2\text{O}_3 : (65-x)\text{B}_2\text{O}_3 : x\text{Ho}_2\text{O}_3$ (เมื่อ x คือ ปริมาณความเข้มข้นของโฮลเมียมออกไซด์ ที่มีค่าตั้งแต่ 0.0 0.1 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล) ผลการศึกษาพบว่า ความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมลและดัชนีหักเหของแก้ว ตัวอย่างมีค่าอยู่ในช่วง 2.4821 ± 0.0058 ถึง 2.6451 ± 0.0004 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 27.0397 ถึง 29.4758 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล และ 1.5577 ± 0.0005 ถึง 1.5531 ± 0.0001 ตามลำดับ สำหรับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้ว พบพีคของการดูดกลืนแสงจำนวน 9 พีค สเปกตรัมการกระตุ้นด้วยแสงของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิเนียมโบรเรตพบพีคการกระตุ้นด้วยแสงจำนวน 6 พีค และยังพบว่าแก้วตัวอย่างเจือด้วยโฮลเมียมไอออนที่มีปริมาณความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์โดยโมล จะเปล่งแสงได้สูงกว่าที่ความเข้มข้นอื่น ๆ

คำสำคัญ: แก้ว NaCaAlB Ho³⁺ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง สมบัติทางการเปล่งแสง

Abstract

This research aims to study luminescence characteristics of NaCaAlB glass doped with Ho³⁺ ions. The glass sample were prepared from $20\text{CaO} : 10\text{Na}_2\text{O} : 5\text{Al}_2\text{O}_3 : (65-x)\text{B}_2\text{O}_3 : x\text{Ho}_2\text{O}_3$ (where x was concentration ranging from Ho₂O₃ 0.0, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 mol%). The result found that the values of density, molar volume and refractive index were in the range of 2.4821 ± 0.0058 to 2.6451 ± 0.0004 g/cm³, 27.0397 to 29.4758 cm³/mol and 1.5577 ± 0.0005 to 1.5531 ± 0.0001 , respectively. The absorption spectra revealed nine absorption peaks. The excitation spectra consisted of six bands. The result found that the quenching concentration was found at 0.1 mol% of Ho₂O₃ concentration.


Keywords: NaCaAlB glasses, Ho³⁺, physical properties, optical properties, luminescence properties

หลายอย่างที่ทำให้ผลการทดลองไม่เป็นไปตามแนวโน้ม ค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วตัวอย่างมีค่าอยู่ระหว่าง 27.0397 ถึง 29.4758 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล โดยในช่วงความเข้มข้น 0.0 ถึง 0.1 เปอร์เซ็นต์โดยโมล มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีการจับพันธะของ Ho_2O_3 ในโครงสร้างแก้ว ในช่วงความเข้มข้น 0.5 ถึง 2.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล การจับพันธะลดลง และค่าดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเมื่อทำการเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของ Ho_2O_3 ตั้งแต่ 0.1 ถึง 2.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล และดัชนีหักเหของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิเนียมโบรเรต


ความเข้มข้น Ho_2O_3 (เปอร์เซ็นต์โดยโมล)	ความหนาแน่น (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)	ปริมาตรเชิงโมล (ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล)	ดัชนีหักเห
0.0	2.4821 ± 0.0058	27.3023	1.5606 ± 0.0002
0.1	2.5176 ± 0.0036	27.0397	1.5534 ± 0.0003
0.5	2.5214 ± 0.0008	27.4880	1.5531 ± 0.0001
1.0	2.5970 ± 0.0041	27.2812	1.5574 ± 0.0003
1.5	2.6451 ± 0.0004	27.3678	1.5584 ± 0.0003
2.0	2.5531 ± 0.0006	27.3023	1.5577 ± 0.0005

ผลการวิเคราะห์สเปกตรัมการดูดกลืนของแก้ว NaCaAlB ที่เจือด้วย Ho_2O_3 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน ตั้งแต่ 0.1 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล ดังรูปที่ 2 จากรูปสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมการดูดกลืนแสงได้อย่างชัดเจนทั้งหมด 9 พีก โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 323 นาโนเมตร ($^5\text{G}_3$) 413 นาโนเมตร ($^5\text{G}, ^3\text{G}_5$) 453 นาโนเมตร ($^5\text{G}_6$) 485 นาโนเมตร ($^5\text{F}_3$) 539 นาโนเมตร ($^5\text{F}_4$) 633 นาโนเมตร ($^5\text{F}_5$) 887 นาโนเมตร ($^5\text{I}_5$) 1,152 นาโนเมตร ($^5\text{I}_6$) และ 1,939 นาโนเมตร ($^5\text{I}_7$) สังเกตพบว่าสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่างจะถูกดูดกลืนในช่วงอัลตราไวโอเล็ต วิสิเบิล จนถึงช่วงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคลื่น 200 ถึง 2,500 นาโนเมตร จึงส่งผลให้ตัวอย่างแก้วเป็นสีเหลืองอ่อน




รูปที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิเนียมโบรเรตกับปริมาณความเข้มข้นของ Ho_2O_3

สเปกตรัมการกระตุ้นแสงของแก้ว NaCaAlB ที่เจือด้วย Ho_2O_3 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันตั้งแต่ 0.1 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล แสดงดังรูปที่ 3 จากรูปสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมการกระตุ้นได้อย่างชัดเจนทั้งหมด 6 พีก โดยใช้การคายพลังงานที่ความยาวคลื่น 542 นาโนเมตร ซึ่งพีกการกระตุ้นของแสงเกิดการทรานซิชันของระดับพลังงานที่ตำแหน่ง $^4\text{S}_2, ^5\text{F}_4 \rightarrow ^5\text{I}_8$ และความยาวคลื่นที่ 320 นาโนเมตร ($^5\text{G}_2$) 344 นาโนเมตร ($^5\text{G}_3$) 370 นาโนเมตร ($^3\text{H}_6 + ^5\text{G}_5$) 397 นาโนเมตร ($^5\text{G}_4$) 414 นาโนเมตร ($^5\text{G} + ^3\text{G}$)₅ และ 475 นาโนเมตร ($^5\text{F}_2$) และได้ทำการวัดการเปล่งแสงเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงที่ความยาวคลื่น 397 นาโนเมตร พบพีกการเปล่งแสง 2 พีก ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนคือ $^4\text{S}_2 \rightarrow ^5\text{I}_8$ (528 นาโนเมตร) และ $^5\text{F}_4 \rightarrow ^5\text{I}_8$ (542 นาโนเมตร) ดังแสดงในรูปที่ 4



รูปที่ 3 สเปกตรัมการกระตุ้นแสงของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิเนียมโบเรตกับปริมาณความเข้มข้นของ Ho_2O_3



รูปที่ 4 สเปกตรัมการคายพลังงานของแก้วโซเดียมแคลเซียมอะลูมิเนียมโบเรตกับปริมาณความเข้มข้นของ Ho_2O_3

4. สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของการเจือไอออนของธาตุโฮลเมียมลงในระบบแก้ว NaCaAlB ที่เตรียมขึ้นจากสูตร $20\text{CaO} : 10\text{Na}_2\text{O} : 5\text{Al}_2\text{O}_3 : (65-x)\text{B}_2\text{O}_3 : x\text{Ho}_2\text{O}_3$ (เมื่อ x เท่ากับ 0.0 0.1 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล) ผลที่ได้พบว่า ค่าความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล และดัชนีหักเหของระบบแก้ว ไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจน เมื่อวัดสเปกตรัมของการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200-2,500 นาโนเมตร พบจำนวนยอดพีคของการดูดกลืนแสงจำนวน 9 ยอดพีค ที่ความยาวคลื่น 323 413 453 539 633 887 1,152 และ 1,939 นาโนเมตร ทำการกระตุ้นแสงที่ความยาวคลื่น 300 – 500 นาโนเมตร พบพีคการกระตุ้นแสง 6 พีค ที่ความยาวคลื่น 320 344 370 397 414 และ 475 นาโนเมตร และได้ทำการวัดการเปล่งแสงเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงที่ความยาวคลื่น 397 นาโนเมตร พบพีคการเปล่งแสง 2 พีค ที่ความยาวคลื่น 528 นาโนเมตร และ 542 นาโนเมตร จากงานวิจัยพบว่าความเข้มข้นของไอออนของธาตุโฮลเมียม 0.1 เปอร์เซ็นต์โดยโมล ที่เจือลงในระบบแก้ว NaCaAlB ให้ค่าความเข้มของพีคสูงสุด

5. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยนี้เป็นอย่างดี

6. เอกสารอ้างอิง

Jean – Claude G, Bünzli and Piguet. (2005). Taking advance of luminescent lanthanide ions. **Critical Review**. pp.1.

T. Suhasini, B.C. Jamalaiah, T. Chengaiah, J. Suresh Kumar and L. Rama Moorthy. (2011). An investigation on visible luminescence of Ho^{3+} activated LBTAf glasses. **Physics B**. Vol.407, pp.523 – 527.

P. Haro – González, I.R. Martín, Alberto Hernández Creus. (2010). Nanocrystals formation on Ho^{3+} doped strontiumbarium niobate glass. **Journal of Luminescence**. Vol.131, pp.657 – 661.

M. Venkateswarlu, Sk.Mahamuda, K.Swapna, M.V.V.K.S.Prasad, A.SrinivasaRao, Suman Shakya, A.MohanBabu, G.VijayaPrakash. (2015). Holmium doped Lead Tungsten Tellurite glasses for green luminescent applications. **Journal of Luminescence**. Vol.163, pp.64-71